

УДК 678.744.5

Г. А. МАМЕДАЛИЕВ, Э. С. МАМЕДОВА, В. Д. ДЖАФАРОВ, З. Ч. САЛАЕВА

СИНТЕЗ ПОЛИМЕРИЗАЦИОННОСПОСОБНЫХ ОЛИГОМЕРОВ КАТИОННОЙ ОЛИГОМЕРИЗАЦИЕЙ ЭПИХЛОРГИДРИНА

Акционерное общество «Научно-исследовательский и производственный центр „Олефин“, г. Баку

Данная статья посвящена катионной олигомеризации эпихлоргидрина в присутствии акриловой кислоты и аллилового спирта. Установлено, что регулирование молекулярных масс олигомеров осуществляется изменением концентрации агента передачи цепи: АК и АС, причем молекулярные массы, близкие к рассчитанным, получаются при определенных мольных соотношениях мономер:АПЦ: катализатор. ИК-спектроскопические исследования и ДТА свидетельствуют о структуре полученных ПСО различной молекулярной массы. Наличие функциональных групп ПСО способствует синтезу новых полимеров и сополимеров для получения композиционных материалов.

Полимеризационноспособные олигомеры (ПСО) в настоящее время приобретают все большее значение в производстве полимеров и сополимеров, которые благодаря сочетанию ряда технически ценных свойств, стали незаменимыми во многих отраслях промышленности [1–3].

Представляло интерес синтезировать и исследовать ПСО аллилового и акрилового рядов методом катионной олигомеризации эпихлоргидрина (ЭХГ).


В присутствии агентов передачи цепи (АПЦ): аллилового спирта (АС) и акриловой кислоты (АК) были синтезированы ПСО различной молекулярной массы. Катализатором служило четыреххлористое олово – SnCl_4 [4].

Анализ олигомеров проводили методом ИК-спектроскопии и ДТА. ИК-спектры снимали на спектрофотометре UR-20, используя таблетки с KBr и NaCl . ДТА проводили на дериватографе фирмы «Мом» (Венгрия) при нагреве на воздухе со скоростью 5 град/мин в интервале температур 20–500°C. Навеска образцов – 200 мг, чувствительность дифференциально-термического (ДТА) и дифференциально-термогравиметрического (ДТГ) анализа – 1/5 и 1/15.


Согласно современным представлениям механизм олигомеризации ЭХГ можно представить следующей схемой [4–6]:

- инициирование и рост цепи (схема 1);
- передача и обрыв цепи (схема 2).

Усредненная формула образующихся при этом ПСО соответствуетmonoакрилат- и monoаллилато-глиоксихлорпропиленгликолям следующей структуры:



где $n=9-80$;



где $n=5-43$.

Олигомеризация ЭХГ осуществлялась в блоке при температуре $25\pm5^{\circ}\text{C}$ в атмосфере аргона.

Исследование зависимости молекулярной массы (ММ) и выхода олигомеров от продолжительности реакции проводилось при постоянных мольных соотношениях компонентов. Экспериментальные данные представлены в таблице.

Изменение молекулярных масс не зависит от природы АПЦ. С увеличением концентрации АПЦ




Схема 1




Схема 2

Исходные данные и некоторые свойства олигомеров (ЭХГ – 0,7 моль, Т – $25 \pm 1^\circ\text{C}$; SnCl_4 – 2,5%) продолжительность – 24 ч

№	Мольное соотношение ЭХГ:АПЦ	АПЦ моль/л	Выход ПСО, %	Бромное число, г Br/100 г	Мольная масса \overline{M}_n	$n_{\text{эксп.}}$	d_4^{20}	n_D^{20}
Аллиловый спирт								
1	9:1	10	92,5	27,5	580	9	1,090	1,4536
2	25:1	6,5	95,3	13	1300	21		
3	25:1	4,0	93,5	10,6	1500	25		
4	40:1	2,5	90,5	6,4	2450	42		
5	50:1	2,0	89,4	4,2	3800	64		
6	70:1	1,4	88,5	3,3	4800	80		
Акриловая кислота								
7	5:1	2,0	86,5	22,7	703	5	1,105	1,4546
8	15:1	1,5	80,6	15,8	1010	10		
9	30:1	1,0	84,2	5,8	2700	28		
10	45:1	0,4	89,0	3,9	4100	43		

молекулярная масса олигомеров уменьшается, как в случае АК, так и АС, что свидетельствует об участии ее в передачи цепи.

Для обоих использованных агентов передачи цепи с увеличением продолжительности реакции выход и ММ олигомеров возрастает и примерно к 24 ч достигает практически предельных для данных условий значений. При этом выход олигомера для АС составляет $\sim 88,5\text{--}95,3\%$, а в случае АК $\sim 86,5\text{--}89,0\%$.

С целью получения олигомеров заданной молекулярной массы, изучалась возможность ее регулирования изменением концентрации АК или АС и катализатора. Значения молекулярных масс задавались мольным соотношением мономер:АК или мономер:АС, определяющими коэффициент полимеризации при условии, что состав образую-

щихся олигомеров будет соответствовать исходной смеси (таблица). Установлено, что с увеличением концентрации АК или АС ММ олигомеров уменьшается.

Показано, что кинетика расходования мономера, независимо от типа и концентрации передатчика цепи, описывается уравнением:

$$\ln = \frac{M_0}{M} = KCo(\alpha t + 1),$$

где M_0 и M – начальная и текущая концентрация мономера; C_0 – начальная концентрация инициатора; t – время; K и α – константы.

Функциональность (f) олигомера по концевым группам зависит от температуры реакции и типа используемого инициатора. Наилучшие ре-

Синтез полимеризационно-способных олигомеров катионной олигомеризацией эпихлоргидрина

зультаты ($f=1,5-1,7$) достигаются при использовании в качестве инициатора SnCl_4 и температурах от 25° до 0°C .

Синтезированные ПСО представляют собой прозрачные светло-желтого цвета маслообразные или вязкие продукты, хорошо растворимые в органических растворителях, не растворимые в воде.

ИК-спектры олигомеров на основе эпихлоргидрина с акриловой кислотой и аллиловым спиртом представлены на рис. 1 и 2. Структурные изменения контролировали по полосам поглощения, характеризующие акрилатные и аллилоксигруппы.




Рис. 1. ИК-спектр олигомеров АЭХГ при $n=5$ (a) и при $n=20$ (b)




Рис. 2. ИК-спектр моноакрилатолигооксихлорпропиленгликоля (АЛЭХГ)

При исследовании реакции олигомеризации ЭХГ методом ИК-спектроскопии в тонком слое

установлено, что в областях 1550 , 1350 , 1380 и 1100 cm^{-1} появляются новые полосы поглощения (на спектре заштрихованы), увеличение или уменьшение пиков, расщепление полосы поглощения 1640 cm^{-1} , характеризующая двойную связь, на две полосы — 1660 и 1624 cm^{-1} , с течением времени пик 1660 cm^{-1} уменьшается, 1624 cm^{-1} увеличивается. Далее указаны полосы поглощения (схема 1), характеризующие акрилатные группы в олигомере АЭХГ (рис. 2), [7,8].

Образование сложноэфирных групп при взаимодействии ЭХГ с акриловой кислотой подтверждается данными ИК-спектроскопии. В спектре имеется интенсивная полоса поглощения при 1740 cm^{-1} , соответствующая валентным колебаниям C=O группы в сложном эфире, две полосы в области 1125 и 1280 cm^{-1} , относящиеся к валентным колебаниям C=O группы сложноэфирной связи [3].

Аллилоксигруппы в олигомере АЛЭХГ характеризуют полосы поглощения (схема 2, рис. 2).

Наряду с этими в ИК-спектрах наблюдаются полосы поглощения 3030 , 3100 и 3445 cm^{-1} , характеризующие ν_{CH_2} и ν_{OH} группы соответственно. Кроме того, в спектрах появляются полосы поглощения 710 и 650 cm^{-1} , характерные для соответственно валентных и аксиальных колебаний $\text{C}-\text{Cl}$ -связи (рис. 3).




Рис. 3. ИК-спектроскопическое исследование олигомеризации ЭХГ в присутствии АК: ν — валентные колебания; γ — маятниковые; ω — веерные; τ — крутильные; β — изгибающая деформация; об — обертон; δ — различная деформация; АК — акриловая кислота; АГ — акриловая группа; Кр — катализатор; М — метиленхлорид; К — концевые колебания



Схема 1




Схема 2

По данным ИК-спектроскопических ОЭХГ исследований установлено, что спектры олигомеров (АЛЭХГ и АЭХГ) сильно отличаются друг от друга, в спектре АЛЭХГ отсутствуют полосы поглощения, характеризующие карбонильные группы (1740 cm^{-1} и 1279 cm^{-1}).

Дифференциально-термический (ДТГ) и термогравиметрический анализ (ТГ) синтезированных олигомеров на воздухе свидетельствует о их значительной термостойкости.

На кривых ДТА образцов олигомеров с разной молекулярной массой ($n=5$ и $n=20$) при нагревании наблюдается один эндоэффект при температуре выше 200°C (рис. 4).

Как видно из рисунка более высокая термостойкость олигомеров на основе пропиленоксида, (ПО) и акриловой кислоты проявляется при температурах выше 180°C, потери массы при 260°C составляет ~20%. ДТА исследования показали, что в случае олигомеров на основе пропиленоксида и акриловой кислоты при нагревании наблюдается экзоэффект, который свидетельствует о протекании окислительных процессов при деструкции.

Таким образом, на основании экспериментальных данных было показано, что путем катионной олигомеризацией эпихлоргидрина в присутствии АК и АС получены ПСО различной молекулярной массы. Наличие функциональных групп в олигомере могут быть использованы для получения полимерных композиционных материалов.




Рис. 4. ДТА – гомополимера АХПГ при:
а – n=5; б – n=20

На кривых ДТГ и ТГ образцов фиксируется начало потери их массы. Как видно из рисунка при 200°C потеря массы составляет $\sim 6\text{--}10\%$. При дальнейшем повышении температуры выше 300°C наблюдаются деструктивные процессы. Для сравнения представлен ДТА олигомеров пропиленоксида (ПО) с акриловой кислотой (рис. 5).




Рис. 5. ДТА олигомера АПГ с молекулярной массой:
а – 600; б – 3000

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

 1. Мамедова Э.С., Мамедалиев Г.А.. Получение ПУ на основе стиролсодержащих сополимеров // Вопр. химии и хим. Технологии. – 2010. – № 4. – С.45-49.
 2. Акриловые олигомеры и материалы на их основе / А.А. Берлин, Г.В. Королев, Т.Я. Кефели, Ю.М. Сивергин Ю.М. – М.: Химия, 1983. – 371 с.
 3. Мамедова Э.С., Мамедалиев Г.А. Синтез и исследование некоторых свойств отверженных стиролсодержащих сополимеров. // Вопр. химии и хим. Технологии. – 2010. – № 4. – С.49-54.
 4. Мамедова Э.С., Бабаев М.И., Зейналов Н.А. Синтез и структура ПУ покрытий на основе сополимеровmonoакрилатолигооксипропиленгликолей со стиролом, в сб. научных трудов: «Ароматические и олефиновые углеводороды и синтезы на их основе // М.: ЦНИИГЭНефтехим, 1992. – С.99.
 5. Penczek F.F., Kubisa Pr., Srmanski P. Activated monomer propagation in cationic polymerization // Makromol. Chem. Makromol. Symp. – 1986. – Vol.3. – P.203-222.
 6. Пенчек С.Т., Казанский К.С. Ионная полимеризация гетероциклов // Высокомолек. соед. – 1983. – Т.25. – № 7. – С.1347-1369.
 7. Белами Л. Инфракрасные спектры молекул: пер. с англ. Ред. Д.Н. Шигорина. – Москва, 1957.
 8. Эбиндер Р. Инфракрасная спектроскопия высокополимеров. – М.: Мир, 1966 – 355 с.

Поступила в редакцию 6.10.2011