

## СТЕКЛОРУБИТ – НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВОДСТВА БЕРДЯНСКОГО ЗАВОДА СТЕКЛОВОЛОКНА

Киосев А.Ф., Рассадин Ю.М., Торопина Л.В., Олондарь В.И.  
Бердянский завод стекловолокна

Бердянский завод стекловолокна (БЗСВ) пополнил список предприятий, выпускающих современные наплавляемые мягкие кровельные материалы типа еврорубероид.

Решение приобрести линию по выпуску современных мягких кровельных материалов было не случайно. С 1998 г. на предприятии специально были разработаны и поставлены на промышленное производство стеклянные ткани с поверхностной обработкой, являющиеся армирующей основой при выпуске наплавляемых мягких кровельных материалов.

Для предприятия логично было осуществить полный замкнутый технологический цикл: от вытягивания непрерывной комплексной стеклянной нити до ткачества стеклянной ткани, её поверхностной обработки, и получения готового продукта - современного мягкого кровельного материала.

Установка Универсал производства России, позволяет производить современные мягкие кровельные материалы для устройства кровельного ковра и гидро-, тепло- и звукоизоляции.

Для устройства верхнего кровельного ковра выпускается материал Стеклорубит с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой.

Для гидроизоляции и устройства внутреннего слоя выпускается материал Стеклорубит, покрытый с обеих сторон плёнкой.

При переоснастке установки Универсал выпускается теплоизоляционный материал фольгоизол, и звукоизоляционные материалы.

Монтаж установки и пуско-наладочные работы были выполнены в течение 3 недель.

Мягкий кровельный битумно-полимерный материал Стеклорубит производится из вяжущего (нефтяного битума), модификаторов и армирующего слоя.

В качестве вяжущего используются нефтяные модифицированные битумы, определённых марок со строго регламентируемыми показателями.

Известно, что обычный нефтяной битум имеет низкую температуру плавления (растекается при 50°C, и твердеет только при 0°C), очень мягкий. Низкие показатели делают его практически бесполезным в производстве мягких кровельных материалов. Поэтому используют модификаторы битумной массы.

На БЗСВ используют вяжущие, модифицированные АПП, СБС и другими полимерами.

Модифицированный АПП битум – это очищенный битум, который обогащен атактическим полипропиленом, другими полимерными добавками и наполнителями.

Температура размягчения такой битумной массы поднята до 145-155°C, при низких температурах гибкость сохраняется до минус 15°C.

СБС-модифицированные битумные полимерные материалы – модифицированы стиролбутадиенстирольным каучуком. Это полимерное вяжущее имеет исключительно высокое удлинение (1100%) отличную немедленную релаксацию (возврат к исходным параметрам примерно на 90% любого произошедшего растяжения). Материалы на ос-

нове СБС-модифицированных битумов устойчивы к высоким температурам до +130°C, и сохраняют гибкость при температурах до минус 20-25°C, обладают достаточно высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых (УФ)-лучей.

В настоящее время на предприятиях проводятся опытные работы по модификации битумов другими полимерными материалами или композициями, для получения Стеклорубита, обладающего высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, к химическим и агрессивным средам, с высокой теплоустойчивостью до +140°C, и устойчивость к низким температурам без потери гибкости до минус 20-25°C.

В качестве армирующей основы используются стеклянные ткани собственного производства НП-230-0-5, ТР-5-0-5, ТСР-150-0-5.

Ткани НП-230-0-5 и ТР-5-0-5, ТСР-150-0-5 имеют высокую прочность по основе и по утку, устойчивы к воздействию горячей битумной массы при температуре 180°C, обеспечивают высокую адгезию к битуму. Для поверхностной обработки тканей применяются составы, содержащие масляно-парафиновую фракцию, обеспечивающую хорошую адгезию стеклянных тканей к битуму и водорастворимую смолу, отверждающуюся при температуре 165°C, обеспечивающую высокие конструктивные свойства готовому материалу, что придаёт необходимую поперечную жёсткость рулону готового битумно-полимерного материала. Ткани защищены патентом Украины на изобретение. Характеристики стеклянных тканей приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристики стеклянных тканей НП-230-0-5 и ТР-5-0-5, ТСР-150-0-5 в сравнении с тканью, выпускаемой фирмой «Шуллер»

Наименование	Ткань «Шуллер»	ТР-5-0-5	ТСР-150-0-5	НП-230-0-5
Толщина, мм	0,44	0,3	0,23	0,53
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	170	200	175	220
Разрывная нагрузка, Н по основе по утку	570 640	1250 2300	1951 2000	730 1500
Массовая доля связующего, %	13,5	10,5	11,9	12,5
Массовая доля влаги, %	0,1	0,2	0,5	0,1

В качестве верхнего защитного слоя материалов используется крупнозернистая фракция (0,63-1,25 мм) натуральная гранитная посыпка, чешуйчатая сланцевая, полиэтиленовая плёнка; с нижней стороны – полиэтиленовая плёнка.

Характеристики мягких кровельных материалов СТЕКЛОРУБИТ, выпускаемых БЗСВ приведены в таблице 2.

Материал Стеклорубит незначительно поглощает воду во времени: на 14 сутки нахождения в воде – водопоглощение составляет 0,9%, и через 1 месяц выдержки в воде этот показатель остался без изменений.

При длительном воздействии воды (при 20°C) – механические свойства изменились незначительно: разрывная нагрузка при растяжении, и относительное удлинение изменяются в пределах 1,5-10%, а гибкость осталась неизменной (минус 10°C).

Результаты испытания материала при повышенной температуре (при 100°C) показали, что при тепловом воздействии материал Стеклорубит СТ/20 через 14 суток по-

вышает прочность примерно на 40%, а относительное удлинение снижается на 35%, при этом гибкость также снизилась, но осталась довольно высокой – минус 12<sup>0</sup>C.

Таблица 2 - Характеристика мягких кровельных материалов стеклорубит

Наименование показателя, единица измерения	Показатель для марок		
	Стеклорубит ТС/0	Стеклорубит СТ/10	Стеклорубит СТ/20
Масса 1м <sup>2</sup> , кг		2,5 (+0,4;) 3,0(+0,4; -0,2) 3,5(+0,4; -0,2) 4,0(+0,4; -0,2) 4,5(+0,4; -0,2) 5,0(+0,4; -0,2)	
Масса битумно-полимерной массы с наплавляемой стороны, не менее, кг	1,5	2,0	2,0
Разрывная нагрузка при растяжении, не менее, Н	700	700	700
Теплостойкость в течение 2-х часов при температуре, не менее, <sup>0</sup> C	90	100	110
Гибкость на брусе d 25 мм при t, не выше, <sup>0</sup> C	0	-10	-20
Водонепроницаемость в течение 10 мин. при давлении 5 кгс/см <sup>2</sup>		водонепроницаем	
Водопоглощение в течение 24 час., % масс., не более	2,0	2,0	2,0
Потери посыпки, г/образец, % не более	2,0	2,0	2,0

Результаты испытаний Стеклорубита при повышенной температуре и при воздействии ультрафиолетовых лучей приведены в таблице 3.

Материал Стеклорубит стоек к циклическим воздействиям атмосферных факторов: физико-механические свойства изменяются не более чем на 20%.

Испытания на устойчивость к деградирующему действию грибов, бактерий, сине-зелёных водорослей, и микробно-грибковых ассоциаций показали, что материал является биостойким, не подвержен атмосферным воздействиям в течение длительного срока эксплуатации.

Потенциальный срок службы материала 15-20 лет.

Качество Стеклорубита гарантировано контролем на всех этапах производства. Это, прежде всего, входной контроль всех поступающих химических компонентов и сырьевых материалов на соответствие их требованиям ГОСТ и технологических регламентов. Особенно тщательно контролируется каждая партия поступившего битума. В зависимости от его качественных показателей корректируется рецептура битумно-полимерной смеси, и определяются оптимальные режимы техпроцесса. Ведется тщательный лабораторный контроль каждого приготовления битумно-полимерной смеси, и постоянный контроль соблюдения норм техпроцесса. Ежесменно контролируется качество выпускаемого Стеклорубита по показателям: теплостойкость, гибкость, масса рулона, ширина, прочность посыпки. Каждая партия Стеклорубита помимо указанных параметров контролируется на водонепроницаемость и прочностные характеристики.

Таблица 3 - Результаты испытаний материала Стеклорубит СТ/20 при повышенных температурах ( $100^{\circ}\text{C}$  в течение 14 суток) и Стеклорубит СТ/10 при воздействии УФ-лучей (в течение 100 часов)

Наименование показателя, единица измерения	Стеклорубит СТ/20 при повышенных температурах $100^{\circ}\text{C}$ в течение 14 суток			Стеклорубит СТ/10 при воздействии ультрафиолетовых лучей в течение 100 часов		
	Исходные значения	Через 14 суток	Степень изменения	Исходные значения	Через 14 суток	Степень изменения
Разрывная нагрузка, Н	700	980	+40%	700	630	-10%
Относительное удлинение, %	23,3	-35	-35%	35,7	41	+15%
Гибкость на брусе d 25 мм при $t$ , не выше, $^{\circ}\text{C}$	-20	-12	-40%	-10	-10	Без изменений

Контроль поступающих сырьевых компонентов, контроль техпроцесса и продукции в процессе производства и контроль готовой продукции осуществляют аккредитованные ЦЗЛ и ОТК.

Установку обслуживают 4 человека в смену. Весь обслуживающий производственно-технический персонал прошёл специальное обучение и стажировку.

Установка оборудована местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. Использование воды организовано – по замкнутому циклу. Выбросы в атмосферу – не превышают норм ПДВ, а в воздух рабочей зоны – не превышают ПДК.

Контроль воздуха рабочей зоны и выбросов в атмосферу осуществляет аттестованная санитарная лаборатория предприятия.

Стеклорубит укладывается на поверхности кровли наплавлением газовой горелкой, что гарантирует качество соединений, и высокую производительность работ. Технология наплавления позволяет существенно снизить затраты по монтажу покрытия, отказаться от применения громоздкого оборудования для разогрева и подачи горячих kleящих мастик. При этом повышается безопасность работ и устраняется выделения вредных веществ в атмосферу.

Тщательный сравнительный анализ изготовления кровельного ковра согласно СНиП показывает стоимость изготовления  $1\text{m}^2$  кровли на основе рубероида РКК 22,8 грн., а на основе Стеклорубита СТ/10 – 14 грн.

Соотношения затрат по способу исполнения кровельного ковра традиционным методом в сравнении с технологией укладки Стеклорубита составляет после 2 лет – 60%, после 5 лет – 120%, после 10 лет – 240%, после 15 лет – 360%. Превышение расходов на устройство кровли окупается инвестору уже на 3 году эксплуатации объектов.

Известны русская пословица «Скупой платит дважды» и английская: «Мы не столь богаты, чтобы покупать дешевые вещи», поэтому, если Вам нужно качество, и у Вас есть средства, чтобы за него заплатить, то материал СТЕКЛОРУБИТ – несомненно, Ваш материал!