

УДК 666.21

О.П. ОДИНЦОВА, аспирантка, НТУ «ХПИ»;
О.В. ШАЛЫГИНА, канд. тех. наук, НТУ «ХПИ»;
Л.А. ГАВРИЛИНА, магистр, НТУ «ХПИ»

МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩИЕ БЕЗГРУНТОВЫЕ СТЕКЛОЭМАЛЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Рассмотрены основные принципы порошковой электростатической технологии POESTA, используемой на эмалировочных предприятиях Украины, требования к порошкам и защитным стеклоэмалевым покрытиям. Проанализированы современные проблемы и особенности получения по технологии POESTA безпигментных безгрунтовых стеклоэмалевых покрытий и проблемы их окрашивания, обоснован выбор соединения молибдена в качестве глушащего агента, установлена зависимость влияния концентрации MoO_3 на технико-эксплуатационные и декоративные характеристики покрытия.

Ключевые слова: безгрунтовое стеклоэмалевое покрытие, фритта, порошковое электростатическое нанесение, глушащий агент, ионный механизм, химическая стойкость.

Введение. Стремление предприятий эмалировочной отрасли к повышению уровня энерго- и ресурсосбережения обусловила актуальность разработки составов безгрунтовых стеклопокрытий для защиты деталей бытовой техники, в частности бытовых газовых и электрических плит, которые должны одновременно обеспечивать свойства традиционных грунтовых и покровных покрытий, а также сохранять свои декоративные и эстетические характеристики. С целью расширения цветовой гаммы безгрунтовых стеклоэмалевых покрытий проводятся различные поисковые исследования, одним из направлений которых является синтез составов, содержащих соединения молибдена, способствующих глушению темноокрашенных стеклоэмалей за счет образования микрокристаллических фаз молибдатов. Выбор в качестве глушающих агентов соединений молибдена обусловлен возможностью образования более мелких кристаллических фаз молибдатов (менее 1 мкм) щелочноземельных металлов, в частности CaMoO_4 и BaMoO_4 , по сравнению с традиционно используемым в составах стеклоэмалей глушителем TiO_2 , образующим кристаллические фазы рутила или анатаза с размерами кристаллов от 1 до 8 мкм [1].

© О.П. Одинцова, О.В. Шалыгина, Л.А. Гаврилина. 2014

В данной работе рассмотрены особенности получения безгрунтовых стеклоэмалей с содержанием в качестве глаущающего агента оксида молибдена и влияния его концентрации на цветовые характеристики и эксплуатационные свойства покрытия. При производстве бытовых газовых и электрических плит, предприятия-производители учитывают предпочтения потребителя. Поэтому наиболее распространенными и востребованными цветами защитных покрытий являются белый, серый, коричневый и черный [2]. По типичной схеме производства такие покрытия получают путем последовательного нанесения и обжига грунтового и покровного стеклоэмалевых слоев. Однако, для получения безгрунтовых стеклоэмалевых покрытий вышеуказанных цветов, предприятия используют тонкодисперсные порошки импортного производства, которые содержат пигменты.

На сегодняшний день самой современной технологией получения стеклоэмалевых покрытий является технология POESTA (Powder Electrostatic Application), которая предусматривает нанесение покрытий в электростатическом поле в виде тонкодисперсных порошков. Широкое применение технологии POESTA обусловлено высоким уровнем ее показателей энергоресурсосбережения: практическая безотходность материала покрытия (рекуперация порошка), возможность максимального упрощения процесса подготовки поверхности металла перед эмалированием, высокая экологичность процесса (отсутствие пылевых выбросов, сточных вод и химических загрязнений) и др. Технология POESTA позволяет получать стеклоэмалевые покрытия на деталях бытовой техники с необходимыми технико-эксплуатационными свойствами и эстетико-декоративными характеристиками [3]. Сложность использования окрашивающих пигментов при изготовлении тонкодисперсных стеклоэмалевых порошков для этой технологии ограничивает возможность окрашивания защитных покрытий. Это связано с образованием дефектов в покрытиях, таких как включения, точечные окрашивания, пузыри и поры, неравномерность цвета и др. Появление дефектов обусловлено разными значениями удельного электросопротивления порошка и пигmenta, выгоранием пигментов при обжиге покрытия, газообразованием при окислении компонентов пигментов, приводящее к уколам на покрытии. В эмалировочной отрасли пигментами принято считать компоненты, вво-

димые на стадии приготовления материала покрытий – шликера или порошка. Поэтому, целью данной работы является разработка состава молибденсодержащих стеклоэмалей для получения по порошковой электростатической технологии на деталях бытовой техники безгрунтовых безпигментных защитно-декоративных покрытий серой цветовой гаммы.

Методика исследований. В связи с поставленной целью было выбрано следующее направление исследований: выбор состава стеклофритты – основы безпигментных безгрунтовых стеклоэмалевых покрытий с повышенными значениями собственного удельного электросопротивления; синтез молибденсодержащих безгрунтовых окрашенных стеклоэмалевых покрытий; анализ цветовых характеристик; исследование технико-эксплуатационных свойств; оценка качества готовых покрытий.

Материалы и результаты исследований. Разработка составов молибденсодержащих стеклоэмалевых фритт для получения по порошковой электростатической технологии POESTA безгрунтовых окрашенных покрытий проводилась в соответствии с установленными критериями синтеза, которые регламентируют физико-химические, технологические и эксплуатационные свойства: 1) собственное удельное электросопротивление порошка стеклоэмалевой фритты – $\rho \geq 10^8$ Ом·м; 2) температура обжига покрытия в пределах 820 – 830 °C; 3) химическая стойкость стеклоэмалевого покрытия – класс А в соответствии ГОСТ 29020-91 (ISO 2742-83) [4]; 4) прочность сцепления покрытия с металлической основой – 1–2 балла по EN 10209 an. D [5]; 5) цветовые характеристики покрытий – серая гамма (RAL 7026 – 7033).

Выбор состава стеклофритты – основы безпигментных безгрунтовых стеклоэмалевых покрытий. Ранее нами были разработана серия составов безгрунтовых безпигментных темноокрашенных стеклоэмалевых покрытий с маркировкой ESB (enamel silicate brown, enamel silicate black), отвечающих всем необходимым технологическим и эксплуатационным требованиям, предъявляемым к фриттам, порошкам и покрытиям для деталей бытовой техники. Цветовые характеристики этих покрытий находятся в черно-коричневой гамме и соответствуют диапазону RAL 8016 – 8023 [6]. Поэтому в качестве основы целесообразно выбрать стеклофритту ESB 9 черного цвета (RAL 8022) со следующими характе-

ристиками: химическая стойкость покрытия – класс АА, прочность сцепления – 1 балл, температура обжига покрытия – 820–830 °С.

Синтез экспериментальных молибденсодержащих составов стеклофритт. Основная идея разработки безпигментных безгрунтовых стеклоэмалей серой цветовой гаммы заключалась в модификации стеклофритты-основы черного цвета глушающими агентами, в частности MoO_3 . Принимая в качестве основы фритту ESB 9 была синтезирована серия экспериментальных составов ESG (enamel silicate grey) для получения по технологии POESTA безгрунтовых окрашенных стеклоэмалевых покрытий серой цветовой гаммы – таблица 1.

Таблица 1. Составы экспериментальных фритт

Компонент	Химический состав стеклофритт, мол. %				
	ESB 9	ESG 1	ESG 2	ESG 3	ESG 4
SiO_2	51,3	52,5	51,5	50,5	49,0
B_2O_3	15,0		15,0		
$\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$	15,5		14,0		
$\text{CaO} + \text{BaO}$	4,0		4,0		
$\text{MnO}_2 + \text{Fe}_2\text{O}_3$	6,0		4,5		
$\text{CuO} + \text{CoO}$	3,7		4,0		
CaF_2	4,5		4,5		
MoO_3	0	1,5	2,5	3,5	5,0

Для получения заданных составов стеклоэмалевых фритт были использованы следующие сырьевые материалы: песок кварцевый, бура пятиводная, сода кальцинированная, поташ, мел, барий углекислый, флюорит, а также оксиды MnO_2 , Fe_2O_3 , CuO , CoO и MoO_3 . Варку экспериментальных составов проводили в шамотных тиглях в лабораторной электрической печи с карбид-кремниевыми нагревателями. Максимальная температура варки составила 1280 °С, продолжительность варки от 50 до 60 минут с изотермической выдержкой 15 минут при максимальной температуре и последующей грануляцией расплава в воду.

Анализ цветовых характеристик. Учитывая особенности технологии POESTA, для окрашивания покрытий в составы не вводились пигменты. В качестве основы для синтеза составов безгрунтовых стеклоэмалей серой цветовой гаммы была использована стеклофритта ESB 9. Черный цвет покрытия ESB 9 был получен благодаря введению на стадии

варки стеклоэмали разработанного ионного окрашивающего комплекса (ИОК), состоящий из оксидов металлов переменной валентности: MnO₂, Fe₂O₃, CuO, CoO. Необходимо отметить, что в случае разрабатываемых составов безгрунтовых покрытий, ИОК является одновременно и комплексным активатором сцепления (КАС), который обеспечивает цвет и необходимую прочность сцепления покрытия со сталью в интервале температур обжига 820–830 °C. Следуя сформулированной идеи исследований, в состав фритты-основы был введен глушащий агент MoO₃ с целью глушения черного покрытия микрокристаллической фазой молибдатов кальция и бария [7]. Варьирование содержания MoO₃ от 1,5 до 5 моль. % в экспериментальных составах, определило получение покрытий серой цветовой гаммы, соответствующих значениям RAL 7026, 7031 и 7033 – таблица 2.

Таблица 2. Влияние концентрации MoO₃ на цвет безгрунтовых покрытий серии EBG

Марка стеклофритты	Содержание MoO ₃ , моль.%	Цвет	RAL
ESB 9	0	черный	8022
EBG 1	1,5	серый	7026
EBG 2	2,5	серо-голубой	7031
EBG 3	3,5	серо-голубой	7031
EBG 4	5,0	серо-зеленый	7033

Таблица 3. Классы химической стойкости экспериментальных покрытий

Марка стеклофритты	Содержание MoO ₃ , мол.%	Класс химической стойкости покрытий ISO 2722 (ГОСТ 29021)
EBG 1	1,5	AA
EBG 2	2,5	A
EBG 3	3,5	B
EBG 4	5,0	C

Химическая стойкость. Определение химической стойкости (кислотостойкости) экспериментальных стеклоэмалевых окрашенных покрытий проводили по экспресс-методу «проба пятном» в соответствии с ГОСТ 29020-91 (ISO 2742-83) [4]. На покрытие наносили 10% раствор лимонной кислоты и выдерживали в течение 15 мин. После этого, их промывали под холодной проточной водой и классифицировали (табл. 3: AA – не найдено изменений поверхности; A – слабое потускнение; B – заметное потускнение; C – потускнение; D – грубая матовость) полученные повреждения поверхности эмалированных образцов по ГОСТ 29021-91 [8].

Выводы. На основе стеклофритты-основы в работе получена серия экспериментальных составов молибденсодержащих безпигментных фритт EBG для получения по технологии POESTA защитно-декоративных покрытий серой цветовой гаммы.

Определено влияние концентрации вводимого глушащего агента MoO_3 на цветовые и эксплуатационные характеристики безгрунтовых безпигментных стеклоэмалевых покрытий для бытовой техники.

Установлены оптимальные концентрации MoO_3 для получения химически стойких покрытий серого цвета, составляющие 1,5–2,5 мол. %. Увеличение концентрации MoO_3 приводит к резкому снижению химической стойкости покрытий, что является недопустимым для данного вида продукции.

Список литературы: 1. Блистанов А. А. Кристаллы квантовой и нелинейной оптики. Учебное пособие для вузов. – М.: МИСИС, 2000. – 432 с. 2. Шалыгина О.В. Проблемы получения покровных светлоокрашенных эмалей для технологии POESTA / О.В. Шалыгина, А.П. Одинцова // V Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Хімічні проблеми сьогодення», 14-17 березня 2011 р., Донецьк, тези доповідей. – С. 254. 3. Петцольд А. Эмаль и эмалирование: Справ.изд. / А. Петцольд, Г. Пешманн – М.: Металлургия, 1990. – 516 с. 4. ГОСТ 29020-91 (ISO 2742-83) Эмали стекловидные и фарфоровые. Определение стойкости к кипящей лимонной кислоте. 5. EN 10209 an. D Cold rolled low carbon steel flat products for vitreous enameling. Technical delivery conditions. 6. О.В. Шалыгина Однофриттные безникелевые стеклоэмалевые покрытия, получаемые по технологии «POESTA» / О.В. Шалыгина, Л.Л. Брагина, Г.И. Миронова, А.П. Одинцова // Стекло и керамика. 2014. – № 6. – С. 38-42. 7. Павлушкин Н.М. Химическая технология стекла и ситаллов / Н.М. Павлушкин – М. : Стройиздат, 1983. – 432с. 8. ГОСТ 29021-91 (ISO 2722-73) Эмали стекловидные и фарфоровые. Определение стойкости к лимонной кислоте при комнатной температуре.

Bibliography (transliterated): 1. Blistanov A. A. *Kristallyi kvantovoy i nelineynoy optiki. Uchebnoe posobie dlya vuzov.* – Moscow: MISIS, 2000. – 432 p. 2. Shalyigina O.V. *Problemyi polucheniya pokrovnyih svetlookrashennyih emaley dlya tehnologii POESTA*. O.V. Shalyigina, A.P. Odintsova . V Vseukrainska naukova konferentsIya studentIv, aspIrantIv I molodih vchenih «HimIchnI problemi sogodennya», 14-17 bereznya 2011, Donetsk, tezi dopovIdey. – P. 254. 3. Pettsold A. *Emal i emalirovanie*: Sprav.izd. . A. Pettsold, G. Peshmann – Moscow.: Metallurgiya, 1990. – 516 p. 4. GOST 29020-91 (ISO 2742-83) Emali steklovidnyie i farforovyie. Opredelenie stoykosti k kipyaschey limonnoy kislote. 5. EN 10209 an. D Cold rolled low carbon steel flat products for vitreous enameling. Technical delivery conditions. 6. O.V. Shalyigina. Odnofrittnyie beznikellevye stekloemalevyie pokryitiya, poluchaemyie po tehnologii "POESTA". O.V. Shalyigina, L.L. Bragina, G.I. Mironova, A.P. Odintsova . Steklo i keramika. 2014. – No. 6. – P. 38-42. 7. Pavlushkin N.M. *Himicheskaya tehnologiya stekla i sitallov*, N.M. Pavlушкин – Moscow : Stroyizdat, 1983. – 432 p. 8. GOST 29021-91 (ISO 2722-73) Emali steklovidnyie i farforovyie. Opredelenie stoykosti k limonnoy kislote pri komnatnoy temperature.

Поступила (received) 05.11.2014