

УДК 621.791

## **ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА ИЗНОСОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ, ЛЕГИРОВАННЫХ ТИТАНОМ**

©Багров В. А.

*Українська інженерно-педагогічна академія*

**Інформація про автора:**

**Багров Валерій Анатолійович:** ORCID: 0000-0002-3014-9901; valerij011163@mail.ru; кандидат технічних наук; доцент кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва; Українська інженерно-педагогічна академія; вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003, Україна.

Целью работы явилось повышения качества и износостойкости наплавленного металла путем усовершенствования состава легирующих порошков за счет оптимизации содержания титана и углерода.

Эксперимент проводили автоматической наплавкой с применением опытных легирующих порошков под флюс АН-22 проволокой Св-08А. В качестве основных легирующих добавок использовали титан, хром, марганец.

Установлено, что наличие титана в количестве 1,6-2,0 % при содержании углерода 0,4-0,5 % позволяет получить безуглеродистую матрицу с карбидной упрочняющей фазой. Твердость наплавленного металла в сравнении с мартенситно-трооститной структурой снижается незначительно на 4...6 HRC<sub>Э</sub>.

Разработан состав наплавочных сталей для работы в условиях ударно-абразивного изнашивания для электродуговой наплавки инструмента, содержащий систему легирования Cr-Mn-Ti на основе железа (при незначительном содержании Mo и V) и обеспечивающий высокое качество металла шва.

**Ключевые слова:** титан; наплавка; карбиды; легированный порошок; структура.

**Багров В. А.** «Формування структури і фазового складу зносостійких сталей, легованих титаном».

Метою роботи стало підвищення якості та зносостійкості наплавленого металу шляхом уdosконалення складу легуючих порошків за рахунок оптимізації змісту титану і вуглецю.

Експеримент проводили автоматичним наплавленням із застосуванням дослідних легуючих порошків під флюсом АН-22 дротом Св-08А. В якості основних легуючих добавок використовували титан, хром, марганець.

Встановлено, що наявність титану в кількості 1,6-2,0 % при вмісті вуглецю 0,4-0,5 % дозволяє отримати безвуглецеву матрицю з карбідної змінною фазою. Твердість наплавленого металу в порівнянні з мартенситно-трооститною структурою знижується незначно на 4...6 HRC<sub>Э</sub>.

Розроблено склад наплавочных сталей для работы в условиях ударно-абразивного зношування для электродугового наплавления инструмента, что містить систему легування Cr-Mn-Ti на основі заліза (при незначному вмісті Mo і V) і забезпечує високу якість металу шва.

**Ключові слова:** титан; наплавлення; карбіди; легований порошок; структура.

**Bagrov V.** “The formation of structure and phase composition of wear-resistant steels alloyed with titanium”.

The aim of this work was to improve the quality and durability of the surfacing metal by improving the alloying of powders by optimizing the content of titanium and carbon.

The experiment was conducted by automatic surfacing with the use of experienced alloying powders under flux AH-22 by wire Св-08А. The main alloying elements used titanium, chromium, manganese.

It is established that the presence of titanium in the amount of 1.6 to 2.0 % when the content of carbon of 0.4-0.5 % allows to obtain carbon-free matrix with a carbide hardening phase. The hardness of the deposited metal in comparison with martensitic-troostite structure is reduced slightly to 4...6 HRC.

The developed composition alloying steels for operation under conditions of impact-abrasive wear for TIG welding tool containing the alloying system Cr-Mn-Ti iron-based (with a low content of Mo and V) and provide a high quality of weld metal.

**Key words:** titanium; surfacing; carbide; alloy powder; structure.

## 1. Постановка проблеми

Служебные характеристики наплавленного металла, предназначенного для работы в различных условиях трения, определяются прежде всего системой легирования, различным фазовым составом и структурой. В случае, когда ударные нагрузки определяют работоспособность изделия больше, чем износ, решающее значение приобретает количество аустенита и его природа. Наплавленный металл при этом имеет гетерогенную структуру, состоящую из вязкой матрицы и твердых кристаллов упрочняющей фазы –  $\text{Mo}_2\text{C}$ ,  $(\text{MoFe})_6\text{C}$ ,  $\text{TiC}$ ,  $(\text{FeMo})_3\text{C}$ ,  $(\text{FeCr})_{23}\text{C}_6$  и т.д. Основным карбидообразующим элементом в сталях, работающих в условиях абразивного износа, состав которых варьируется в пределах: 0,8...2,5 % углерода, 4...10 % марганца, 2...5 % хрома, 1,5...3,0 % титана, является титан. Карбиды титана имеют более высокую твердость, выше чем карбиды  $\text{Cr}_7\text{C}_3$ ,  $\text{VC}$ ,  $\text{Mo}_2\text{C}$ ,  $(\text{FeCr})_{23}\text{C}_6$ , что сказывается на износостойкости.

## 2. Аналіз поземних досліджень

В області робот связанных с износостойкой наплавкой проведены многочисленные исследования, разработаны высокоэффективные способы ручной и механизированной наплавки, наплавочные материалы с улучшенными показателями [1, 2].

Служебные характеристики наплавленного металла, предназначенного для работы в различных условиях износа, определяются, прежде всего, системой легирования и как следствием этого, различным фазовым составом и структурой. При этом наименее благоприятной фазовой составляющей является феррит, поскольку имеет невысокий уровень твердости, износостойкости, вязкости и сопротивляемости разрушению.

Для повышения износостойкости широкое применение получили стали не только с мартенситной, но и аустенитно-мартенситной, аустенитно-карбидной и мартенситностареющей структурой. Для работы деталей в условиях молекулярно-механического, ударно-абразивного и абразивного износа широкое распространение получили стали, имеющие карбиды и бориды, в ледебурит и остаточный аустенит либо карбидно-боридную упрочняющую фазу в аустенитно-

## Технологія машинобудування

---

марганситної матрице. Стали з подобною структурою мають високу твердість і задовільну износостійкість, однак застосування їх не завжди забезпечує необхідну износостійкість наплавленого шару. Крім цього, для їх виготовлення застосовуються в величезному кількості дорогоцінні та дефіцитні матеріали. Одним із раціональних способів підвищення стійкості наплавленого металу зносу є многокомпонентне економне легірування, з допомогою якого удається отримати стали з упрочиняючою карбідною та високими фізико-механічними характеристиками. Для цього при розробці наплавочних матеріалів використовують різноманітні карбідообразуючі елементи – Cr, W, V, Nb та ін. Найбільш широко застосовувані износостійкі матеріали в залежності від вида зносу наведені в табл. 1.

**Таблиця 1 – Основні види зносу та системи легірування наплавочних сплавів на основі жалеза**

Вид зносу	Показатель износостойкости	Система легирования	Матрица
Молекулярно-механіческий	Относительная износостойкость $\varepsilon \sim K_i \cdot K_e^{-1}$ $K = HV^{\alpha} \cdot E^{-1} \cdot C^{\beta} \cdot \sigma^{0,5}$ $\varepsilon \sim K_{1Ci}^2 \cdot K_{1Ce}^2$	W-V-Cr Mo-W-V-Cr Cr-Mo-V Cr-Mn-Si	M, M+Б M, M+Б M, M+Б M, M+Ан Ан, Mc
Ударно-абразивный	$\varepsilon \sim \sigma_{Vi} \cdot \delta_n \cdot \sigma_{Ve}^{-1} \cdot \delta_e^{-1}$	Cr-W-V Ni-Co-Mo-Ti C-Cr-Mn	Ан+М Mc Ан+М
Абразивный	$\varepsilon \sim K_i \cdot HV_i \cdot K_e^{-1} \cdot HV_e^{-1}$	Cr-Si-Mn Cr-Si-B-Mn	Ан+Л Л, Ан

Обозначение: М – маргансит, Б – бейніт, Л – ледебурит, Mc – маргансит старіючий, Ан – аустеніт метастабільний.

### 3. Експериментальна частина

В результаті патентно-інформаційного пошуку та літературного обзора приняті автоматична наплавка під флюсом.

Наплавку проводили трактором ТС-17М та автоматичною головкою А-1416 на пластинах розміром 200x150x25 мм з сталі 20, 500x300x40 мм з сталі 45 та 400x50x40 з сталі 5ХНМ. В якості захисного флюса для наплавки по шару легованого порошку на основі CaF<sub>2</sub> з системами легірування Cr-Mn-Ti та Cr-Mn-Mo-Ti був вибрано флюс АН-22. Исходна основність флюса АН-22 – В=1,4668, хіміческа активність – Аф=0,1819 [3] проволоки Св-08А діаметром 2 мм та погонної енергії qP≈15...20 кДж/см.

Хіміческий склад наплавленого металу визначали методами: углерод – газообменним (ГОСТ 2604.1), кремній – весовим (ГОСТ 2604.3), марганець – об'ємним персульфатосеребряним (ГОСТ 2604.5), титан – фотометрическим (ГОСТ 2604.10). Послойне содержание легирующих елементов и фазовий склад визначали на установке ДРОН-3 в излучении Ка-Со (монохроматизированном). Съемку производили по схеме Брегга-Брентано. Результаты РФА приведены на дифрактограммах, где каждому пику соответствует своя фаза.

Для проведения структурного анализа образцы из наплавленного металла травили в реактиве Вилелла: 10 мл азотной кислоты, 20 мл соляной кислоты, 20 мл глицерина и 10 мл перекиси водорода. Распределение упрочняющей фазы в наплавленном металле оценивали точечным методом Глаголева [4] на микротвердомере ПМТ-3.

#### **4. Результаты исследований**

Известно, что регулирование структуры и фазового состава как в доэвтектоидных, так и в заэвтектоидных сталях можно добиться изменением содержания марганца, как аустенизатора и титана, как активного карбидообразующего элемента. При высоком содержании углерода до 2,5 % и карбидообразующих элементов возможно появление эвтектики типа  $\gamma+K$  или  $\alpha+K$ .

В табл. 2 приведены составы исследуемых наплавочных сталей по легирующему порошку.

**Таблица 2 – Химический состав металла при наплавке по легирующему порошку**

Номер сплава	Доля участия электрода в металле шва, $m_o$ , %	Доля участия легирующего порошка в металле шва, $m_n$ , %	Состав металла шва, %				
			C	Cr	Mn	Ti	Si
1	21	56	<u>1,39</u> 1,47	<u>4,78</u> 4,63	<u>9,02</u> 8,74	<u>5,32</u> 5,12	<u>1,83</u> 1,91
2	19,8	57,1	<u>1,28</u> 1,34	<u>4,81</u> 4,90	<u>9,66</u> 9,45	<u>5,14</u> 5,23	<u>1,89</u> 1,82
3	20	54,3	<u>1,31</u> 1,28	<u>4,72</u> 4,81	<u>10,34</u> 9,97	<u>4,87</u> 4,91	<u>1,76</u> 1,84
4	20	56	<u>1,41</u> 1,38	<u>4,75</u> 4,9	<u>11,01</u> 10,78	<u>5,4</u> 5,23	<u>1,92</u> 1,85
5	19,5	55	<u>2,01</u> 1,86	<u>4,83</u> 4,71	<u>8,49</u> 8,85	<u>4,9</u> 5,3	<u>2,01</u> 1,87
6	21,4	53,8	<u>1,87</u> 1,59	<u>4,97</u> 4,8	<u>10,29</u> 9,6	<u>3,96</u> 3,81	<u>1,83</u> 1,95
7	21,9	54,5	<u>1,93</u> 2,20	<u>4,82</u> 4,80	<u>10,87</u> 9,7	<u>5,1</u> 5,0	<u>1,87</u> 1,93

Примечание:


1. В числителе – расчетный, в знаменателе – фактический состав.
2. Постоянные величины: вылет электрода  $l_o=35$  мм;  $I_d=270$  А;  $U_d\approx 38$  В;  $U_h=34,5$  м/ч;  $U_{п.п.}=120$  м/ч; толщина слоя порошка – 4...5 мм.
3. Электрод – проволока марки Св-08Г2С, диаметр 2 мм.

Химический состав сплавов при наплавке варьировался долей участия обесточенной присадки (порошка) в металле шва. На основе проведения рентгенофазового анализа установлено.

## Технологія машинобудування

---

Наплавленный металл типа 150Х5Г9С2 с концентрацией титана порядка 5 % имеет сложную структуру. Структура кромки наплавленных валиков по схеме «горка» представляет собой ледебурит, состоящий из высоколегированного аустенита ( $A \approx 80\%$ ), карбидов и единичных участков мартенсита (рис. 1). Ближе к зоне сплавления структура состоит из аустенита и мартенсита крупноигольчатого ( $A \approx 50-55\%$ ). Величина зерна соответствует примерно 5-6 баллу стандартной шкалы.



**Рис. 1 – Структура сплава 150Х5Г9Т5С2, X350**  
идентичном содержании других легирующих элементов привело к появлению в кромке крупноигольчатой структуры, состоящей из аустенита ( $\approx 80\%$ ), мартенсита и карбидов. Ближе к зоне сплавления (по условной границе) – крупноигольчатая аустенитно-мартенситная структура ( $A$  от 50 до 70 %). Зона сплавления состоит из аустенита, мартенсита и тонкой разорванной сетки карбидов (1...2 %).

По мере удаления от кромки к основному металлу структура меняется слоями: крупноигольчатый аустенит и мартенсит ( $A \approx 70-75\%$ ), мелкоигольчатый мартенсит-аустенит ( $A \approx 20-25\%$ ), крупноигольчатый аустенит-мартенсит ( $A \approx 50-55\%$ ) и основной металл.

Увеличение содержания углерода привело к заметному повышению твердости наплавленного металла на 8...10 HRC<sub>5</sub>.


В связи с разработкой и широким внедрением сталей со структурой метастабильного аустенита в качестве износостойких материалов исследовали влияние степени стабильности аустенита на свойства сталей с содержанием углерода 0,4-0,6 %, хрома  $\approx 3\%$ , титана в пределах 1,5-2,0 %. Содержание марганца изменялось в пределах 5-9 %.

Анализ макроструктуры показал следующее. Высота наплавленных валиков колеблется в среднем в пределах 5-8 мм. Глубина проплавления – 1,5-2 мм. Ширина зоны термического влияния – 1-2 мм. Металл по сечению наплавленного металла плотный, трещин, несплавлений и других несплошностей нет (рис. 2).

Увеличение содержания титана в наплавленном металле до 6-6,5 % расширяет в кромке зону аустенита. Структура кромки состоит из карбидов и легированного аустенита. По мере приближения к зоне сплавления появляются единичные участки аустенитно-мартенситной структуры с содержанием аустенита  $\approx 60-70\%$ . Величина зерна в наплавленном металле соответствует примерно 5-6 баллу. Распределение упрочняющей фазы в наплавленном металле относительно равномерное.

Увеличение содержания углерода до 2,2-2,5 % в наплавленном металле при


Наплавленный металл типа 40Х3Г5Т2С2 с концентрацией марганца в пределах 4-5 % имеет структуру мартенсита и троостита. Микроструктура верхней части валика состоит из мелко- и среднеигольчатого мартенсита и включений нитевидных карбидов, ориентированных по сетке цепочками. Микроструктура наплавленного металла в светлой зоне нижней части валика состоит из троостита, ориентированного по средне- и крупноигольчатому мартенситу. Микроструктура остальной части нижнего валика состоит из мелко и среднеигольчатого мартенсита, участков троостита и мелких, тонких, нитевидных карбидов, ориентированных по разорванной сетке.



**Рис. 2 – Общий вид макроструктуры наплавленного металла, х2:**  
а) поперечный шлиф; б) продольный шлиф

Увеличение марганца до 9-10 % при неизменном содержании остальных легирующих элементов приводит к получению микроструктуры тонкодисперсного строения, более мелкого, чем у сплава 40Х3Г8Т2С3, сорбитного типа. Структура однородная по всей высоте шва. Дендритная столбчатая ориентация структуры у линии сплавления выражена в значительно меньшей степени, чем у сплавов с содержанием марганца 4-7 %.

Влияние содержания марганца на структуру наплавленного металла приведено на рис. 3.



**Рис. 3 – Влияние марганца на структуру наплавленного металла, х100:**  
а) 4-5 % Mn; б) 9 % Mn

## Технологія машинобудування

---

Получение структуры сорбита можно объяснить как увеличением в металле марганца, элемента аустенитизатора, так и влиянием термических циклов при многослойной наплавке. При многослойной наплавке предыдущие валики нагреваются выше точки  $A_{c1}$ . В процессе охлаждения участков, нагретых выше точки  $A_{c1}$ , выдержка в интервале наименьшей устойчивости аустенита зависит от погонной энергии наплавки и температуры предыдущих слоев. Последующие тепловложения будут способствовать изотермическому распаду аустенита [5, 6] и отпуску мартенсита, если он имелся в структуре металла. Образованию сорбита, из выше изложенного, способствует: сравнительно медленное охлаждение, связанное с изменение объема сварочной ванны, локальное повышение температуры начала мартенситного превращения (образование карбидов и снижение углерода в твердом растворе), наличие хрома и значительного количества марганца.

### Выводы

- Повышение концентрации марганца снижает область мартенсита и приводит к появлению сорбита при близком содержании в сплавах других легирующих элементов (C, Cr, Ti, Si).
- Наличие титана в количестве 1,6-2,0 % при содержании углерода 0,4-0,5 % позволяет получить безуглеродистую матрицу с карбидной упрочняющей фазой. Твердость наплавленного металла в сравнении с мартенситно-трооститной структурой снижается незначительно на 4...6 HRC<sub>Э</sub>.

### Список использованных источников:

- Кальянов В. Н. Структура и характеристика износостойкого экономнолегированного наплавленного металла / В. Н. Кальянов // Сварочное производство. – 1997. – № 4. – С.13-17.
- Применение сталей ПНП в качестве наплавочных материалов для повышения усталостной прочности наплавленных деталей / Г. С. Микаелян, И. А. Рябцев, В. Г. Васильев и др. // Автоматическая сварка. – 1993. – № 10. – С. 34-36.
- Потапов Н. Н. Основы выбора флюсов при сварке сталей / Н. Н. Потапов. – М. : Машиностроение, 1979. – 168 с.
- Справочник по практическому металловедению / В. Л. Пилющенко, Б. Б. Винокур, С. Е. Кондратюк и др. – К. : Техника, 1984. – 135 с.
- Лившиц Л. С. Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений / Л. С. Лившиц, А. Я. Хакимов. – М. : Машиностроение, 1980. – 336 с.
- Пикеринг Ф. Б. Физическое металловедение и разработка сталей / Ф. Б. Пикеринг ; под ред. Г. В. Щербинского. – М. : Металлургия, 1982. – 184 с.

### References

- Kalyanov, V 1997, ‘Struktura i kharakteristika iznosostoykogo ekonomnolegirovannogo naplavlennogo metalla’, *Svarochnoye proizvodstvo*, no. 4, pp. 13-17.
- Mikaelyan, G, Ryabtsev, I & Vasilev, V 1993, ‘Primeleniye staley PNP v kachestve naplavochnykh materialov dlya povysheniya ustalostnoy prochnosti naplavlennykh detaley’, *Avtomatische svarka*, no. 10, pp. 34-36.
- Potapov, N 19790, *Osnovy vybora flyusov pri svarke staley*, Mashinostroyeniye, Moskva.
- Pilyushenko, V, Vinokur, B & Kondratyuk, S 1984, *Spravochnik po prakticheskому metallovedeniyu*, Tekhnika, Kiev.
- Livshits, L & Khakimov A 1980, *Metallovedeniye svarki i termicheskaya obrabotka svarynykh soedineniy*, Mashinostroyeniye, Moskva.
- Pikering, F 1982, *Fizicheskoye metallovedeniye i razrabotka staley*, Metallurgiya, Moskva.

Стаття надійшла до редакції 20 квітня 2016 р.