

АНИЗОТРОПИЯ ЭЛЕКТРИЧНЫХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЕСОВАННОГО $n\text{-Bi}_{1,8}\text{Sb}_{0,2}\text{Te}_{2,85}\text{Se}_{0,15}$

Досліджена залежність від форми і розмірів зерна електричних властивостей холодно пресованих зразків $n\text{-Bi}_{1,8}\text{Sb}_{0,2}\text{Te}_{2,85}\text{Se}_{0,15}$. Розглянуті особливості виникнення в пресованому матеріалі анізотропії електропровідності.

The dependence of the electrical properties on the shape of samples and the grain size in cold pressed $n\text{-Bi}_{1,8}\text{Sb}_{0,2}\text{Te}_{2,85}\text{Se}_{0,15}$ was measured. The specialities of the anisotropic electrical conductivity origination in the compacted materials are examined.

В даний час основні матеріали для термоелектричних пристроїв, що працюють при температурах нижче 573-623 К – тверді розчини на основі Bi_2Te_3 , які одержують у вигляді направлених полікристалів або пресованих зразків [1]. Такі матеріали володіють суттєвою анізотропією електричних властивостей, природа виникнення якої в ряді випадків залишається досі нез'ясованою. Так, в праці [2] пропонується розглядати утворення анізотропії в пресованих матеріалах у двох аспектах. Перший можливо пов'язаний зі створенням текстури ("текстурна анізотропія"), другий – з явищами на границі зерен і всередині зерна при накладанні направленої тиску ("технологічна анізотропія"). Автори вважають, що основний вплив на анізотропію обох видів справляє утворення так званої текстури "укладки", яка при зростанні дисперсності вихідних порошків послаблюється. У працях [2,3] це пов'язують із зменшенням різноосності зерен при збільшенні ступеня подрібнення.

У праці [4] рентгенографічним методом кількісно досліджено текстуру в холодно пресованих напівелементах, виготовлених із сплавів $\text{Bi}_2\text{Te}_{2,4}\text{Se}_{0,6}$ та $\text{Bi}_{0,52}\text{Te}_3\text{Sb}_{1,48}$ і знято рентгенограми окремих кристалітів, одержаних механічним подрібненням крупнокристалічних злитків. Ці дослідження показали, що під час виготовлення порошків відбувається сильне порушення кристалічної структури зерен. Тому, незважаючи на їх видиму укладку в напівелементах, останні "кристалічною" анізотропією практично не володіють.

У даній роботі подані результати досліджень анізотропії електричних властивостей пресованих зразків, отриманих методом холодного пресування порошків твердого розчину $n\text{-Bi}_{1,8}\text{Sb}_{0,2}\text{Te}_{2,85}\text{Se}_{0,15}$. Вихідні злитки містили 0,5 ваг.% надлишкового Te і легуючу домішку SbJ_3 . Умови одержання пресованих зразків були такі, як й у роботі [5]. Зразки у вигляді прямокутних паралелепіпедів мали розміри $1,5 \times 1,5 \times 12$ і $1,5 \times 12 \times 12$ мм. Виготовлялись зразки з порошків різних фракцій. Крім анізотропії електропровідності, на зразках вимірювали термо-ерс α і мікротвердість H_μ . Вимірювання питомої електропровідності σ^{\parallel} і σ^{\perp} здійснювалось за допомогою методу рухомих зондів при кімнатній температурі.

Дослідження зразків з розмірами $1,5 \times 12 \times 12$ мм (довжина зразків l і висота h) показали, що значення коефіцієнтів σ^{\parallel} і H_μ вздовж напрямку пресування (вздовж h) сильно змінюються, що не спостерігається в напрямку, перпендикулярному до напрямку прикладеної сили. Мікротвердість $H_\mu(h)$ матеріалу зразка, починаючи з місця контакту з верхнім рухомих пуансоном, зменшується від 50 до 11 кг/мм², а провідність падає майже у два рази. Величина фактора анізотропії $a = \sigma^{\parallel} / \sigma^{\perp}$ змінюється в межах 1,5÷2,7. Його найбільше значення припадає на ті ділянки зразка, де мікротвердість мінімальна (рис.1).

На зразках з розмірами $1,5 \times 1,5 \times 12$ мм (висота зразків $h=1,5$ мм) зменшення $H_\mu(h)$ не спостерігається. Дослідження анізотропії електропровідності на таких зразках показали (рис.2), що зна-

чення фактора анізотропії для різних ділянок зразків також зберігається і залежить тільки від ступеня легування вихідного матеріалу і величини зерна. Досліджено характер залежності коефіцієнтів термо-ерс від величини зерна в пресованих зразках з різним вмістом легуючої домішки SbJ_3 . Встановлено, що у випадку високого рівня легування матеріалу при зростанні дисперсності порошків α практично не змінюється, в той час як у слабо легуваних зразків значення α помітно зменшуються. Отримані результати вказують на присутність у зернах поверхневого шару з великою провідністю. Розрахунки в рамках двошарової моделі зерен показали, що у відпалених протягом години при 693 К пресованих зразках, які містять надлишковий Те, глибина такого поверхневого шару в зернах може досягати 20 мкм, а його питома електропровідність – $2655 \text{ Ом}^{-1}\text{см}^{-1}$.




Рис. 1. Залежність питомої електропровідності вздовж l (1) і вздовж h (3) і фактора анізотропії (2) від величини зерна. Розмір зразків $1,5 \times 12 \times 12$ мм.




Рис. 2. Залежність питомої електропровідності вздовж l (2) і вздовж h (3) і фактора анізотропії (2) від величини зерна. Розмір зразків $1,5 \times 1,5 \times 12$ мм.

На рис. 1, 2 показані залежності питомої електропровідності та фактора анізотропії від величини зерна (точки). На цих самих графіках зображені розраховані залежності (суцільні криві), які були отримані на основі двошарової моделі зерен з урахуванням даних про дифузію і розчинність Те [1,6], а також з урахуванням текстурних змін у пресованих матеріалах, одержаних із порошків різних фракцій [1,5].

Встановлено, що через обмеженість розчинності Те (біля 0,2 ваг. %) його роль у формуванні властивостей пресованих матеріалів з ростом вмісту легуючих домішок зменшується, а спостережувані різке падіння провідності і зменшення її анізотропії в області дрібних фракцій зумовлені зростанням впливу контактного опору.

Отже, результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок про те, що і спостережуваний в [5] донорний ефект, і анізотропія електричних властивостей в пресованому матеріалі на основі Bi_2Te_3 пов'язані з процесом утворення двошарової структури зерен внаслідок дифузії надлишкового Те.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Гольцман Б.М., Кудинов В.А., Смирнов И.А. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi_2Te_3 . - М.: Наука, 1972.
2. Дудкин Л.Д., Каган А.С., Воронов Б.К. и др. Анизотропия электрических характеристик образцов, сформированных из порошков термоэлектрических материалов // Изв. АН СССР. Неорганические материалы. - 1976. - 12, №8. - С.1338-1342.
3. Семизоров А.Ф., Мельничук И.В. Исследование текстуры в пресованном $n\text{-Bi}_2\text{Te}_{2,7}\text{Se}_{0,3}$ // Неорг. материалы. - 1993. - 29, №12. - С.1605-1607.
4. Бараш А.С., Гринберг Р.З., Жукова Т.Б., Заславский А.И. Природа анизотропии в полу элементах холодного пресования из сплавов Bi-Te-Se-Sb // Изв. АН СССР. Неорганические материалы. - 1972. - 8, №10. - С.1765-1769.
5. Семизоров А.Ф. Исследование пресованных термоэлектрических материалов на основе твердых растворов системы $\text{Bi}_2\text{Te}_3 - \text{Sb}_2\text{Te}_3 - \text{Sb}_2\text{Se}_3$ // Неорганические материалы. - 1995. - 31, №6. - С.731-734.
6. Yim W.M., Rosi F.D. Compound telluride's and their alloys for Peltier cooling – a review // Solid State Electronics. - 1972. - 15. - P.1121-1140.