

А.З. Кулиев¹, Д.М. Фреик², Ф.К. Алескеров¹, Г.Т. Ахмедли³,
С.А. Насибова¹, Э.М. Магеррамов⁴

Поверхностные фазы на (0001) $\text{Bi}_2\text{Te}_3 < \text{Ge}, \text{Se} >$

¹НПО «Селен» НАНА, Азербайджан, Баку

²Физико-Химический Институт Прикарпатского Университета, Украина, Ивано-Франковск

³Азербайджанский Медицинский Университет, Баку

⁴Бакинский Государственный Университет, Баку, e-mail: seyyare.nabiyeva@mail.ru

Рассмотрена морфология поверхности (0001) $\text{Bi}_2\text{Te}_3 < \text{Ga}, \text{GeSe}_2 >$ сформированного в результате диффузионного переноса атомов Se и Ge в пространстве Te(1)-Te(1). АСМ-изображения выявили равновесные формы как наночастиц Se и GeTe, так и фазы вициналов GeSe_2 . Поскольку диффузионные процессы происходят в изолированной среде то стабильность сформированных фаз и их свойства сохраняется.

Ключевые слова: морфология, диффузия, миграция, вициналы, фазы, квинтеты, нанобъекты, кристаллизация, поверхность, ступень.

Статья поступила до редакції 05.06.2012; прийнята до друку 15.09.2012.

Вступ

Изучение закономерностей поведения и распределения вещества примесей по поверхности слоистого кристалла представляет не только научный, но и прикладной интерес. Диффузия вдоль свободной поверхности кристалла является диффузией со стоками. Во всех реально осуществляющихся диффузионных процессах на поверхности кристалла необходимо учитывать роль многочисленных стоков, «кинетическую» макрошероховатость и эшелон ступеней [1].

Особо следует рассматривать поверхностную диффузию вдоль базовой поверхности между слоями $\text{Te}^{(1)}\text{-Te}^{(1)} \text{A}_2\text{V}_3\text{VI}$ [2, 3]. Проблема здесь заключается в выявлении закономерностей переноса массы в несвободном пространстве (каковым является среда между квинтетами). При этом процесс миграции сопровождается формированием наночастиц и других нанобъектов различных размеров и форм. Этому аспекту проблемы посвящены настоящие исследования.

Целью настоящей работы явилось выявление нанобъектов и межслоевых вициналов в $\text{Bi}_2\text{Te}_3 < \text{GeSe} >$, сформированных в результате направленной диффузии атомов вдоль поверхности (0001) Bi_2Te_3 .

I. Экспериментальные результаты

Образцы получали методом направленной кристаллизации по методике изложенным в [2, 3] с последующей диффузией атомов Se и Ge вдоль направления (0001) Bi_2Te_3 . Изображения в 2Д- и 3Д-масштабах получали на Атомно-силовом микроскопе (АСМ) марки «Solver Next» и на микроскопе марки JSM5410LV. Рентгендифрактометрические (РД) исследования поверхности (0001) проводились на дифрактометре фирмы Phips Panalytical (XRD).

АСМ-изображения базовой поверхности $\text{Bi}_2\text{Te}_3 < \text{Ge}, \text{Se} >$ приведены на рис. 1: а) 3Д-изображение, б) 2Д-изображение, в) профилограмма вдоль линии, данного на рис. 1,б.

Из анализа 3Д-изображения (рис. 1,а) и профилограммы (рис. 1,в) видно, что межслоевая наноступень имеет поперечный размер $\approx 2 \cdot 10^3$ nm и высоту ступени ≈ 12 nm. На данной поверхности видны более мелкие наноступени. В межслоевом пространстве в целом формируются наноступени в основном высотой ≈ 20 nm; наноступени меньшего размера наблюдаются и на самой ступени (рис. 1,а).

РД-снимки (см. рис. 2) подтвердили наличие на поверхности (0001) Bi_2Te_3 следов Se при $2\Theta = 44^\circ, 46^\circ$ и 54° , следов GeTe при $2\Theta = 18^\circ, 45^\circ, 54^\circ, 64^\circ$ и 73° , рефлексы от GeSe_2 при $2\Theta = 18^\circ, 45^\circ, 54^\circ, 65^\circ, 74^\circ$. Более заметными оказались рефлексы от GeSe_2 .

Как показывают РД-изображения (рис. 2) в между теллуридными квинтетами Bi_2Te_3




Рис. 1. Ступени роста в системе $\text{Bi}_2\text{Te}_3\langle\text{GeSe}\rangle$.




Рис. 2. Рентгендифрактограммы поверхности (0001) $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-(Ge-Se)}$




Рис. 3. Электронно-микроскопические изображения наночастиц и вициналов GeSe_2 на поверхности (0001) Bi_2Te_3 .

сформировались соединения GeTe и GeSe_2 т.е. среда $\text{Te}^{(1)} - \text{Te}^{(1)}$ оказалось наноконтейнером для модифицирования в нем соединений имеющих более высокие температуры плавления, таких как GeTe и GaSe_2 .

При составах Ge и Se более 1 ат. % изменяется морфология базовой поверхности Bi_2Te_3 . Так на рис.3 (а, б) электронно-микроскопические изображения снятые на микроскопе марки JSM541410LM выявили поверхностные структуры с определенной кристаллографической ориентацией.

II. Анализ экспериментальных результатов

Самоорганизованные слои как показали РД-снимки относятся к GeSe_2 , Se и GeTe. Наростания GeSe_2 (выделен квадратной фигурой в центре рис.3(а)) слегка приподняты над поверхностью (0001) Bi_2Te_3 и очень сходны с вициналями Zn и ZnSb в Bi_2Te_3 [3].

Образовавшиеся кристаллы GeSe_2 на поверхности (0001) имеют наноразмеры по высоте, а ширина их колеблется в области скана $10 \times 10 \mu\text{m}$. Очевидно это вицинальные наросты GeSe_2 на базовой поверхности Bi_2Te_3 , выросшие в условиях равновесия между фазой GeSe_2 и Bi_2Te_3 . Малые наночастицы из которых в результате коалесценции сформировались вициналы при кристаллизации отмечены на рис. 3,(а) кружочками. Концентрация вводимых Se и Ge в Bi_2Te_3 не должна превышать 0,1 ат. %, во избежание возникновения фазы GeSe_2 .

Морфология поверхности (0001) Bi_2Te_3 влияют на термоэдс (α) и электропроводность (σ) в системах: Bi_2Te_3 -Ge, Bi_2Te_3 - GeSe_2 . Этот вопрос рассмотрен в

соответствии с растворимостью Ge в Bi_2Te_3 .

Ge не оказывает легирующего действия в теллуриде висмута, однако эта примесь снижает подвижность дырок при температурах ниже 150 К. Стабильные свойства в образцах Bi_2Te_3 < Ge > имеют значения $\alpha = 240 \mu\text{kv/k}$ и $\sigma = 600 \text{om}^{-1}\text{cm}^{-1}$. Дальнейшее легирование (Bi_2Te_3 96 моль % - Bi_2Se_3 4 моль %) донорными (CdCl_2) и акцепторными (Ge) примесями ($\text{CdCl}_2 + \text{Ge}$) до 0,07 вес % приводит к достижению термоэлектрической эффективности (Z) в пределах $(3,0 - 3,2) \cdot 10^{-3} \text{K}^{-1}$. При увеличении концентрации примесей выше 0,1 ат. % Ge α резко падает ниже $100 \mu\text{kv/k}$, σ имеет значения ниже $1000 \text{om}^{-1}\text{cm}^{-1}$. Можно считать, что мы имеем дело с нерегулярной структурой- т.е. с двухфазой областью.

Формирование ступенчатого рельефа часто начинается вблизи неоднородностей поверхности, в частности, вблизи террас. В процессе роста температуры в системе Bi_2Te_3 - GeSe_2 каждая макроступень укрупняется и создается вицинальная поверхность (см. рис. 3).

Выводы

Механизм формирования межслоевых нанообъектов в Bi_2Te_3 < Ge, Se > имеет «кинетическую» направленность и при высоких концентрациях Se и Ge снижается термоэдс объемных кристаллов от 240 до $100 \mu\text{kv/k}$. При легировании Bi_2Te_3 германием и селеном необходимо получать межслоевые нанообъекты малых размеров во избежание формирования вициналов типа GeSe_2 . Z твердого раствора достигает высоких значений $3,0 \cdot 10^{-3} \text{K}^{-1}$ при легировании $\text{CdCl}_2 + \text{Ge}$ в пределах $\text{CdCl}_2 < 0,1 \text{вес.} \%$ и $\text{Ge} \approx (0,05 - 0,06) \text{вес.} \%$

- [1] Ja.E. Geguzin, Ju.S. Kaganovskij. Diffuzionnye processy na poverhnosti kristalla (Moskva, 1984).
 [2] A.N. Georgobiani, A.M. Pashaev, B.G. Tagiev. F.K. Aleskerov, O.B. Tagiev, K.Sh. Kahramanov. Neorganicheskie materialy 47(12), 1 (2011).
 [3] F.K. Aleskerov, K. K.Shahramanov. Termojelektrichestvo 2, 44 (2009).

A.Z. Kulyev¹, D.M. Freik², F.K. Aleskerov¹, H.T. Ahmedli³, S.A. Nasibova¹, E.M. Maherramov⁴

Surface Phases on (0001) Bi_2Te_3 <Ge, Se>

¹NPO "Selenium" ANAS, Azerbaijan, Baku
²Vasyl Stefanyk' Precarpathian National University,
³Azerbaijdzhansky Medical University, Baku
⁴Bakinsky State University, Baku, e-mail: seyyare.nabiyeva @ mail.ru

The morphology of the surface (0001) Bi_2Te_3 <Ga, GeSe_2 > formed by diffusion transport of atoms Se and Ge in the space $\text{Te}^{(1)} - \text{Te}^{(1)}$. AFM images showed the equilibrium shape of nanoparticles as Se and GeTe, and vicinal phase of GeSe_2 . Since the diffusion processes taking place in an isolated environment, the stability of the formed phases and their properties are maintained.

Keywords: morphology, diffusion, migration, vicinal, phase, quintets, nano-objects, crystallization, surface, stage.