

УДК 678.84

Золь-гель синтез и свойства органо-неорганических полизифиуретанов с ковалентно связанными ксантеновыми красителями

A.В. Дорохин, А.В. Стрюцкий, Ю.П. Гомза, И.В. Бабич, Н.С. Клименко, В.В. Шевченко

Інститут хімії високомолекулярних соєдніній НАН України
48, Харківське шоссе, Київ, 02160, Україна

Синтезовані способні к золь-гель превращенням производные красителя Rhodamine 6G. Разработан синтез органо-неорганических полизифиуретаномочевин с ковалентной привязкой указанных красителей к неорганической составляющей золь-гель методом. Исследованы структура и оптические свойства полученных материалов. Установлено, что ковалентная привязка красителей не изменяет как характеристики пространственно-упорядоченной структуры матричного полимерного материала, так и положение максимумов абсорбции в видимом диапазоне при некотором усилении интенсивности поглощения последних.

Ключевые слова: родамин 6Ж, алcoxисилильные производные родамина 6Ж, органо-неорганические полиуретаномочевины, золь-гель метод, структура, оптические свойства.

Введение.

Фото- и электролюминесцентные полимерные материалы играют важную роль в современной технике. Такие материалы представляют собой полимерную матрицу содержащую краситель, который является центром абсорбции электромагнитного излучения и фотогенерации неравновесных носителей заряда [1]. Они широко применяются при изготовлении светоизлучающих диодов [2–6], нелинейных оптических устройств третьего порядка [3], фотоактивных устройств [2], дисплеев [5], хемосенсоров [3], защитных фотолитографических материалов, фоторезисторов, элементов хранения оптических данных с высокой разрешающей способностью, светодиодов и оптических интерференционных фильтров [7]. К указанным материалам предъявляются такие требования как высокая квантовая эффективность, простота переработки, долгосрочная стабильность в условиях эксплуатации [7].

При создании полимерных люминесцентных материалов существуют проблемы агрегации и π -стекинга красителей, которые приводят к уменьшению внешнего квантового выхода флуоресценции и изменению их оптических характеристик [2–14]. Одним из путей решения данных проблем является применение матричного полимера с полярными группами в своем составе, способными препятствовать агрегации и π -стекингу красителя за счет межмолекулярных связей последнего с матрицей. Как таковые большой интерес представляют полиуретаны [6, 15].

Другим путем решения является ковалентная

привязка хромофора к полимерной матрице [16, 17]. К таким матрицам, в свою очередь, предъявляются такие требования как относительная химическая инертность, термостойкость и оптическая прозрачность в заданном диапазоне спектра [2–5]. Данным критериям соответствуют органо-неорганические матрицы, способные также эффективно рассеивать тепло [18]. Очевидно, значительный интерес представляет сочетание обоих подходов в решении проблемы агрегации и стекинга молекул красителей в полимерной матрице.

Ранее нами была исследована эффективность введения красителя Rhodamine 6G и его производных в качестве допанта в органо-неорганический уретанодержащийnanostructuredированный полимер [19]. Целью настоящей работы является разработка метода синтеза способного к золь-гель превращениям производного красителя Rhodamine 6G и получение – органо-неорганической полизифиуретаномочевины с ковалентной привязкой хромофора к неорганической составляющей с использованием золь-гель метода.

Экспериментальная часть.

Краситель Rhodamine 6G ($\lambda_{\max} = 524$ нм, Aldrich, 95 %), 3-аминопропилтриэтоксисилан (Aldrich, 95 %), 3-изоцианатопропилтриэтоксисилан (Aldrich, 95 %), толуилидендиизоцианат (смесь 2,4-, 2,6- изомеров в соотношении 80 : 20, Bayer AG), 1,3-пропандиамин (Aldrich), дигидрофталоинат олова (хч) были использованы без дополнительной очистки. Олигооксиэтиленгликоль молекулярной массы (ММ) 1000 (Aldrich)

обезвоживали в вакууме при температуре 90 °С в течение 6 ч, фенилтриэтиоксисилен (Aldrich), диметилсульфоксид (ДМСО) очищали вакуумной перегонкой.

Rhodamine 6G-M – (2-(3-аминопропил)-3',6'-бис(этиламино)-2',7'-диметилспиро[изоиндолин-1,9'-ксантен]-3-он) получали, как указано в [19].

Соединение R6G-Si – ((E)-N-(9-(2-(этоксикарбонил)фенил)-6-(1-этил-3-(4-(триэтиоксисилен)бутил)-уреидо)-2,7-диметил-3Н-ксантен-3-илиден)этанаминий хлорид) получали следующим образом: 0,504 г красителя Rhodamine 6G растворяли в 5 мл ДМСО и добавляли 0,247 г 3-изоцианатопропилтриэтиоксисилены и катализитическое количество дибутилдилауринат олова. Реакционную смесь выдерживали до исчезновения полосы поглощения изоцианатной группы в ИК-спектре (2250 cm^{-1}).

Соединение R6G-M-Si – (1-(3-(3',6'-бис(этиламино)-2',7'-диметил-3-оксиспиро[изоиндолин-1,9'-ксантен]-2-ил)пропил)-3-(триэтиоксисилен)пропил)-мочевина было получено реакцией 0,470 г Rhodamine 6G-M в 5 мл ДМСО с 0,247 г 3-изоцианатопропилтриэтиоксисилены при комнатной температуре в течение 10 мин. Данные соединения использовали далее в процессе золь-гель синтеза в виде полученного раствора.

Олигооксиэтиленуретанмочевинный α,ω -диалкоксисиильный прекурсор (ОЭГ-Si) получали согласно ранее предложенной нами методике [21]. Золь-гель синтез систем полимер–краситель при использовании красителя в качестве допанта проводили в соответствии с методикой, предложенной нами в [19]. При использовании соединения R6G-M-Si в виде раствора золь-гель процесс проводили аналогичным образом [19].


ИК-спектры с Фурье преобразованием снимали на спектрофотометре “TENSOR 37” в спектральной области 600–4000 cm^{-1} , а ^1H ЯМР спектры – на приборе Varian VXR-400 MHz с использованием в качестве растворителя $\text{DMCO}-d_6$. Структура синтезированных соединений была исследована методом рентгенографического анализа и полученные данные обработаны, как описано в [19]. Спектры абсорбции снимали на UV-Vis спектрофотометре Shimadzu UV-2401PC с приставкой ISR-240A в диапазоне 240 – 800 нм с длиной оптической щели 5 нм. Спектры люминесценции получали на флуориметре Jobin Yvon Horiba Fluoromax 2.

Результаты исследования и их обсуждение.

Разработанный метод получения гибридного органо-неорганическихnanoструктурных полимеров с эфиуретанмочевин с ковалентной привязкой красителей к неорганической составляющей основан на соконденсации модифицированных хромофоров и прекурсора на основе сегментированного олигоэфиуретана с концевыми триэтиоксисиильными группами в процессе формирования органо-неорганической


пленки золь-гель методом. Для связывания красителя с неорганической составляющей формирующейся системы проводили модификацию красителей введением в их состав способных к золь-гель превращениям триэтиоксисиильных групп.

В качестве хромофоров использованы красители (E)-N-(9-(2-(этоксикарбонил)фенил)-6-(этиламино)-2,7-диметил-3Н-ксантен-3-илиден)этанаминий хлорид (Rhodamine 6G, 1) и 2-(3-аминопропил)-3',6'-бис(этиламино)-2',7'-диметилспиро[изоиндолин-1,9'-ксантен]-3-он (Rhodamine 6G-M, 2), полученный, как описано в [15].




Соединение 1 обладает максимумом абсорбции в этаноле при длине волны 524 нм, и агрегирует при концентрациях выше $2 \cdot 10^{-4}$ моль/л. Соединение 2 не обладает выраженным максимумом абсорбции в видимом диапазоне спектра и интересно с точки зрения дальнейшего его перевода в солевую флуоресцентную форму.

Для создания материалов с ковалентно привязанными хромофорными фрагментами были синтезированы триэтиоксисиильные производные красителей Rhodamine 6G и Rhodamine 6G-M соответственно взаимодействием последних с 3-(изоцианатопропил)-триэтиоксисиленом при соотношении $\text{NCO} : \text{NHEt} (\text{NH}_2) = 1 : 1$ (ОЭГ-Si/R6G-Si (3) и ОЭГ-Si/R6G-M-Si (4)):



Можно предположить, что способность данных соединений к участию в золь-гель процессе с ковалентной привязкой к органо-неорганической матрице будет благоприятствовать уменьшению агрегации и снижению π -стекинга хромофорных групп. Это даст возможность увеличить их содержание в составе nanoструктурированного композита по сравнению с использованием соответствующих красителей как допантов.

Как и в [19], в качестве исходного сопрекурсора была использована сегментированная α, ω -ди-(триэтоксисилил)олигоэфиуретанмочевина с молекулярной массой (ММ) 1790 (ОЭГ-Si, 5). Она состоит из гибкого олигоэтиленоксидного сегмента ММ 1000, содержащего на концах цепи жесткие блоки, в состав которых входят уретанмочевинные фрагменты и триэтоксисилильные группы.



Для регулирования пленкообразующей способности, гидрофобности, механической прочности и термической стойкости проводили соконденсацию данного уретанового прекурсора с фенилтриэтоксисилилом в массовом соотношении 3 : 2. Золь-гель процесс проводили в условиях кислотного катализа с использованием 0,1 н HCl в количестве, которое обеспечивает стехиометрическое соотношение воды к этоксисилильным группам [19]. Количество HCl, затрачиваемой на нейтрализацию основных групп красителей, пренебрегали ввиду низкой концентрации хромофора в полимерной матрице (0,01 % мас.). Следует также отметить, что прибавление кислотного катализатора не вызывает разрушение спиролактамного цикла модифицированного красителя в условиях золь-гель процесса, о чём свидетельствует отсутствие флуоресценции реакционной смеси.

Совместной гидролитической конденсацией олигомерного прекурсора ОЭГ-Si в смеси с ФТЭС с введением R6G-Si и R6G-M-Si при массовом соотношении названных компонентов 60,00 : 39,99 : 0,01 получены пленочные материалы ОЭГ-Si/R6G-Si и ОЭГ-Si/R6G-M-Si соответственно. Кроме того, аналогично золь-гель

методом в отсутствие добавок красителей была получена и пленка матричного полимера (ОЭГ-Si).



Синтезированные соединения представляют собой прозрачные, имеющие окраску исходного красителя, эластичные прочные и термостабильные пленки, нерастворимые в органических растворителях, разбавленных растворах кислот и щёлочей.

В ИК-спектре матричного полимера, не содержащего краситель (рис. 1), присутствуют полосы поглощения, ν Si—O—Si (1000 – 1080 cm^{-1}), ν C=O (1650 – 1790 cm^{-1}), ν C—H связей CH_2 -групп (2840–3000 cm^{-1}), δ C—H связей CH_2 -групп (1450–1475 cm^{-1}), ν ar C—H (3030 – 3080 cm^{-1}), ν ar C—C (1575 – 1625 cm^{-1}) и ν N—H (3300 cm^{-1}) [27, 28]. ИК-спектры пленок полимеров, содержащие в своём составе красители, как в виде допанта [19], так и ковалентно связанного, идентичны таковому исходного матричного полимера.

Особенности структуры синтезированных систем полимер–краситель были исследованы методом рентгенографии (рис. 2).

Следует отметить, что кривые МУР исходного матричного полимера и полученных систем полимер–краситель как в виде допанта [19], так и полученных в данном исследовании, практически идентичны, что связано с незначительной концентрацией введённого хромофора. По данным рентгенографического анализа полученные полимеры (рис. 2) характеризуются кривой рассеяния со слабо выраженным дифракционным максимумом. Такой ход кривой интенсивности малоуглового рассеяния свидетельствует о наличии в материале пространственно-упорядоченной системы микробластей. Положение вершины максимума 4,0 nm




Рис. 1. ИК-спектр матричного полимера ОЭГ-Si




Рис. 2. Нормализованные к абсолютным значениям кривые рассеяния рентгеновских лучей матричного полимера в координатах $\log(I)$ – $\log(q)$




Рис. 3. Спектры абсорбции в УФ-видимом диапазоне: 1 – ОЭГ-Си с ковалентно привязанным Rhodamine 6G (0,01 % мас); 2 – ОЭГ-Си с допированным Rhodamine 6G (0,01 % мас); 3 – ОЭГ-Си с ковалентно привязанным Rhodamine 6G-М (0,01 % мас); 4 – ОЭГ-Си с допированным Rhodamine 6G-М (0,01 % мас)

соответствует периодичности вышеупомянутых структур. Данные области обогащены неорганическим компонентом, заполняют пространство по типу простой кубической решетки, в которой значение периодичности соответствует расстоянию между центрами смежных наноразмерных образований, имеющих размеры около 2–3 нм.

Как видно из представленных на рис. 3 данных, образец с допированным Rhodamine 6G в данную

матрицу (кривая 2) характеризуется поглощением излучения с длиной волны 538 нм, что практически соответствует длине волны поглощения исходного красителя Rhodamine 6G в этаноле.

Использование алкоксисилильного производного данного красителя (R6G-Si) для синтеза пленочного материала ОЭГ-Си/R6G-Si изменяет профиль кривой абсорбции (кривая 1), что выражается в некотором увеличении интенсивности поглощения.

Образец ОЭГ-Си/R6G-М, который содержит краситель Rhodamine 6G-М как допант, характеризуется отсутствием отдельного пика абсорбции в исследуемом диапазоне длин волн (кривая 4), ковалентная привязка данного хромофора к полимерной матрице (образец ОЭГ-Си/R6G-М-Си, кривая 3) также приводит к незначительному увеличению интенсивности поглощения.

Таким образом, синтезированы способные к золь-гель превращениям некоторые производные красителя ксантенового ряда Rhodamine 6G. С их использованием разработан метод синтеза гибридных органо-неорганическихnanostructured polymerized poly(ether ether ketone) with covalent binding of rhodamine dyes to the inorganic matrix. It is shown that the introduction of a dye does not change the characteristics of the spatially ordered structure of the matrix polymer material. As in the case of doping of the organic-inorganic matrix by the same dyes, their covalent binding to the inorganic matrix leads to an increase in the intensity of the spectral characteristics of the system in the visible region without changing the position of the maximum absorption.

Литература

1. Давиденко Н.А., Давиденко И.И., Ищенко А.А. и др. // Тэорет. и эксперим. химия. - 2012. - **48**, N1. - С. 43 - 47.
2. Andre P., Cheng G., Ruseckas A. et al. // J. Phys. Chem. Part B. - 2008. - **112**, N51. - P. 16382-16392.
3. Miyake J., Chujo Y. // J. Polym. Sci. Part A. - 2008. - **46**, N24. - P. 8112-8116.
4. Vautravers N.R., Andre P., Slawin A.M.Z. et al. // Org. Biomol. Chem. - 2009. - **7**, N4. - P. 717-724.
5. Froehlich J.D., Young R., Nakamura T. et al. // Chem. Mater. - 2007. - **19**, N20. - P. 4991-4997.
6. Ищенко А.А. // Успехи химии. - 1991. - **60**, N8. - С. 1708-1743.
7. Zhao L., Vaupel M., Loy D.A. et al. // Chem. Mater. - 2008. - **20**, N5. - P. 1870-1876.
8. Marme N., Knemeyer J.-P., Sauer M. et al. // Biocon. Chem. - 2003. - **14**, N6. - P. 1133-1139.
9. Reers M., Smith T.W., Chen L.B. // Biochemistry - 1991. - **30**, N18. - P. 4480-4486.
10. Garcia O., Sastre R., Garcia-Moreno I. et al. // J. Phys. Chem. C. - 2008. - **112**, N38. - P. 14710-14713.
11. Kim S., Ohulchanskyy T.Y., Pudavar H.E. et al. // J. Am. Chem. Soc. - 2007. - **129**, N9. - P. 2669-2675.
12. Langhals H., Ismael R., Yuruk O. // Tetrahedron - 2000. - **56**, N30. - P. 5435-5441.
13. Resch-Genger U., Grabolle M., Cavaliere-Jaricot S. et al. // Nat. Meth. - 2008. - **5**, N9. - P. 763-775.
14. Lu L. // J. Am. Chem. Soc. - 2001. - **124**, N3. - P. 483-488.
15. Безрідний В.І., Деревянко Н.А., Іщенко А.А. та ін. // Журн. техн. фізики. - 2001. - **7**. - С. 72-78.
16. Bozdemir O.A., Yilmaz M.D., Buyukcakir O. et al. // NJC - 2010. - **34**, N1. - P. 151-155.
17. Li F.-Y., Zhu L.-Y., Huang C.-H. et al. // Appl. Surface Sci. - 2001. - **172**, N3-4. - P. 323-330.
18. Reisfeld R., Weiss A., Saraidarov T. et al. // Polym. Adv. Tech. - 2004. - **15**, N6. - P. 291-301.
19. Дорохин А.В., Стрюцкий А.В., Клименко Н.С. и др. // Полімер. журн. - 2012. - **34**, N5. - С. 432 - 436
20. Шилова О.А., Шилов В.В. // Сб. научных трудов «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології». - 2003. - **1**, N1. - С. 9-83.
21. Шевченко В.В., Клименко Н.С., Стрюцкий А.В. и др. // Укр. хим. журн. - 2011. - **77**, N1 - С. 66-70.

Поступила в редакцию 15 ноября 2013 г.

Золь-гель синтез і властивості органо-неорганічних поліетеруретанів з ковалентно зв'язаними ксантеновими барвниками

A.V. Дорохін, О.В. Стрюцький, Ю.П. Гомза, І.В. Бабіч, Н.С. Клименко, В.В. Шевченко

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
48, Харківське шосе, Київ, 02160, Україна

Синтезовано здатні до золь-гель перетворень похідні барвника Rhodamine 6G. Розроблено синтез органо-неорганічних поліетеруретанів з ковалентною прив'язкою вказаних барвників до неорганічної складової золь-гель методом. Досліджено структуру та оптичні властивості отриманих матеріалів. Встановлено, що ковалентна прив'язка барвників не змінює як характеристики просторово-впорядкованої структури матричного полімерного матеріалу, так і положення максимумів абсорбції в видимому діапазоні при деякому підсиленні інтенсивності поглинання останніх.

Ключові слова: родамін 6Ж, алcoxисилільні похідні родаміну 6Ж, органо-неорганічні поліетеруретанів, золь-гель метод, структура, оптичні властивості

The sol-gel synthesis and properties of organic-inorganic polyetherurethanes with covalently bound xanthene dyes

A.V. Dorokhin, A.V. Stryutsii, Yu.P. Gomza, I.V. Babych, N.S. Klimenko, V.V. Shevchenko

Institute of Macromolecular Chemistry NAS of Ukraine
48, Kharkivske shause, Kyiv, 02160, Ukraine

The derivatives of dye Rhodamine 6G which are capable of sol-gel conversion were synthesized. The sol-gel synthesis of organic-inorganic polyetherurethaneureas with covalent binding of these dyes to the inorganic component was developed. The structure and optical properties of these materials were investigated. It was established that covalent binding of dyes does not change both the characteristics of the space-ordered structure of the polymeric matrix material and the position of the absorption maxima in the visible range at a certain intensity enhancing absorption of the latter.

Key words: Rhodamine 6G, Rhodamine 6G threealkoxysilane derivatives, organic-inorganic poly(etherurethane urea)s, sol-gel, structure, optic properties.