

УДК 620.197.3

**Е.С. Бондарь**, аспирант

Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко, г. Чернигов, Украина

**ПРОТИВОКОРРОЗІОННІ СВОЙСТВА NORFLOXACIN И ETAMSYLATE**

*Исследованы ингибитирующие свойства фармакологических препаратов Norfloxacin и Etamsylate при коррозии малоуглеродистой стали Ст3пс. Достаточно высокая противокоррозионная эффективность выявлена у Norfloxacin: в кислой хлоридной среде  $Z_m=75,0\text{--}86,5\%$  при 0,5-5,7 г/л; в среде с бактериальной сульфатредукцией  $Z_m=94\%$  при 1 г/л. Ингибитирующее действие Etamsylate значительно ниже и при биокоррозии составляет только 20 %.*

**Ключевые слова:** ингибитор, кислотная коррозия, микробная коррозия.

*Дослідженні інгібувальні властивості фармакологічних препаратів Norfloxacin та Etamsylate при корозії малоуглеродової сталі Ст3пс. Достатньо високу протикорозійну ефективність виявлено у Norfloxacin: у кислому хлоридному середовищі  $Z_m=75,0\text{--}86,5\%$  при 0,5-5,7 г/л; у середовищі з бактеріальною сульфатредукцією  $Z_m=94\%$  при 1 г/л. Інгібувальна дія Etamsylate значно нижча і при біокорозії становить лише 20 %.*

**Ключові слова:** інгібітор, кислотна корозія, мікробна корозія.

*Inhibition properties of drugs Norfloxacin and Etamsylate at corrosion of mild steel St3ps are investigated. High enough anticorrosive efficiency is revealed at Norfloxacin: in acid chloride medium ( $Z_m=75,0\text{--}86,5$  at concentration 0,5-5,7 g/l) and in the medium with bacterial sulphatereduction ( $Z_m=94\%$  at concentration 1 g/l). Inhibition action of Etamsylate much lower and at biocorrosion makes only 20 %.*

**Key words:** inhibitor, acid corrosion, microbial corrosion.

**Постановка проблемы.** Ассортимент эффективных ингибиторов коррозии малоуглеродистой стали требует обновления в связи с тем, что: значительная часть ингибиторов получена на основе отходов производства, деятельность большинства из которых по экономическим причинам приостановлена; повысились санитарно-гигиенические требования; изменились условия проведения процессов с использованием ингибиторов; в случае ингибиторов биокоррозии – снизилась эффективность в результате адаптации к ним коррозионно-опасных бактерий [1-4]. Создание ингибиторов коррозии возможно путем синтеза новых соединений либо выявлением противокоррозионной активности у известных препаратов, в том числе фармакологических. Наибольшего экономического эффекта можно достичь при наличии у предлагаемых ингибитора многофункциональных свойств, в том числе способности замедлять коррозию в кислых средах и средах с бактериальной сульфатредукцией.

**Анализ последних исследований и публикаций.** Перспективность поиска эффективных ингибиторов кислотной коррозии среди фармакологических препаратов показана в работах [5-9]. Высокое ингибитирующее действие в кислых средах найдено у пиперацилина натрия (при концентрации  $9 \cdot 10^{-4}$  моль/л в 1М HCl защитный эффект составляет 93 %) [5], препаратов Ceftriaxone (в 1М HCl при концентрации 400 ppm  $Z = 90\%$ ) [6], Rhodanine ( $Z = 99\%$  в 0,5 М HCl) [7], Sparfloxacin ( $Z = 97,5\%$  в 2,5М HCl при концентрации 12 моль/л). Их выбор объясняется наличием в молекулах действующих веществ атомов кислорода, азота, серы, которые могут быть активными центрами адсорбции на поверхности металла. Преимуществами таких ингибиторов являются высокие санитарно-гигиенические показатели и наложенная технология производства. В тоже время данных по исследованию возможности применения фармакологических препаратов для ингибирования микробной коррозии в доступных нам источниках не обнаружено.

Биокоррозия относится к наиболее распространенным видам коррозии [4]. Более 50 % повреждений подземных металлоконструкций, 15-20 % коррозионных повреждений морских судов инициированы сульфатвосстановливающими бактериями (СВБ). Свойства ингибировать коррозию и угнетать рост СВБ и другие коррозионно опасные микроорганизмы найдены нами у некоторых фармакологических препаратов, действующие вещества которых представляют собой азотсодержащие гетероциклы, в том числе производные хинолина [10].


В представленной работе исследовались препараты Norfloxacin (действующее вещество содержит хинолиновый цикл и проявляет антимикробное действие на большинство грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов) и Etamsylate (производное диэтиламина и бензолсульфоновой кислоты), производство которых осуществляется в Украине, в том числе ОАО Концерн «Стирол» (г. Горловка), ХФЗ (г. Луганск). При этом известно, что резистентность микроорганизмов к Norfloxacin развивается медленно, что может существенно повысить срок применения препарата без снижения эффективности за счет адаптации к нему микроорганизмов [11].

**Формулирование целей статьи.** Цель работы – оценить противокоррозионную активность Norfloxacin и Etamsylate в средах с бактериальной сульфатредукцией и кислых хлоридных растворах.


**Изложение основного материала исследований.** Структурные формулы действующих веществ препаратов Norfloxacin и Etamsylate приведены в табл. 1.

Таблица 1

*Структурные формулы молекул действующих веществ исследованных препаратов и их состав*

Название препарата	Структурная формула действующего вещества, массовая доля, %	Дополнительные компоненты
1	2	3
Norfloxacin	 75 %	Микрокристаллическая целлюлоза, кроскармелоат натрия, стеарат магния, натриевая соль эфира гликоловой кислоты и крохмала, крохмал кукурузный, шеллак отбеленный, гидроксипропилметил целлюлоза, титана диоксид, краситель желтый закат, воск карнаубский

Окончание табл. 1

1	2	3
1	2	3
Etamsylate	 60 %	Гидрофосфат кальция, метабисульфат натрия, крохмал картофельный, поливинилпиролидон, стеарат кальция

Эффективность веществ как ингибиторов коррозии оценивали гравиметрическим методом на образцах стали Ст3пс (пластиинки 23 см<sup>2</sup>). Коррозионные среды: кислые хлоридные (0,1М, 1М и 2,7М раствори HCl) и водно-солевая нейтральна (Постгейт «В» [12]), инокулированная коррозионным микробным сообществом (титр СВБ – 10<sup>7</sup> кл/мл), выделенным из ферросферы корродировавшего газопровода методом накопления на селективной среде [12]. Время испытаний: при кислотной коррозии – 24 часа (293 К), 1 час (313 К; 333 К); при биокоррозии 240 часов (301К). Концентрация ингибиторов 0,5-5,7 г/л.

По результатам весовых измерений рассчитывали коэффициент торможения  $\gamma_m$  коррозии ингибиторами ( $\gamma_m = K_m / K'_m$ , где  $K_m$ ,  $K'_m$  – скорость коррозии без и в присутствии ингибитора) и защитный эффект  $Z_m$ .

Титр сульфатвосстановливающих бактерий в исследованных растворах после коррозионных испытаний образцов стали определяли методом предельных 10-кратных разведений [12]. Для определения бактериального состава биопленки бактерии с металлической поверхности снимали с помощью ультразвука частотой 25 кГц на приборе УЗМ-003/н.

Биоцидные свойства действующего вещества препаратов изучали методом диффузии в агар и оценивали по диаметру зоны подавления роста микроорганизмов [13]. В качестве тест-культур использовано выделенные нами накопительные культуры СВБ (на среде Постгейта «В», титр  $10^7$  кл/мл), ДНБ (на среде Гильтая, титр  $10^5$  кл/мл) и штамм СВБ Киев-10, выделенный сотрудниками отдела общей и почвенной микробиологии Института микробиологии и вирусологии НАН Украины (г. Киев).

Для визуальной оценки состояния образов после испытаний в среде с бактериальной сульфатредукцией фотографировали поверхность через бинокулярный микроскоп МБС-10 (увеличение  $\times 25$ ).

Квантово-механические расчеты проводили с помощью программы Hyperchem 7.0, метод РМЗ.

Статистическую обработку результатов исследований проводили для уровня вероятности 0,95, число измерений  $n = 5$ .

Полученные экспериментальные данные приведены на рис. 1-3 и в табл. 2-4. Установлено, что защитный эффект Norfloxacin в кислой хлоридной среде выше, чем у Etamsylate, на 12,9-26,9 % и при увеличении концентрации с 0,5 до 5,7 г/л возрастает с 75,3 до 86,5 % (рис. 1, а).




Рис. 1. Графики зависимости защитного эффекта от концентрации ингибитора:  
а – Norfloxacin (1) и Etamsylate (2) при коррозии стали Ст3пс в 1М HCl;

б – Norfloxacin при коррозии стали Ст3пс в среде с бактериальной сульфатредукцией

Влияние на защитные свойства температуры и pH коррозионной среды представлено в табл. 2. При повышении температуры с 293 до 333 K защитный эффект Norfloxacin и Etamsylate изменяется неоднозначно. Повышение ингибирующего действия препаратов при 333 K, вероятно, объясняется увеличением вклада хемосорбции при взаимодействии молекул с поверхностью металла.

Таблица 2

Ингибирующее действие Norfloxacin и Etamsylate (1,5 г/л) при коррозии стали Ст3пс в кислой хлоридной среде

C (HCl), моль/л	$\tau$ , час	T, K	Norfloxacin		Etamsylate	
			$\gamma_m$	$Z_m, \%$	$\gamma_m$	$Z_m, \%$
0,1	24	293	3,3	70,0	2,7	62,9
1,0	24	293	5,6	82,1	2,3	56,5
2,7	24	293	2,0	50,0	1,3	23,1
1,0	1	313	2,0	50,0	1,3	23,1

1,0	1	333	2,5	60,0	3,1	67,8
-----	---	-----	-----	------	-----	------

Повышение кислотности коррозионной среды снижает защитный эффект *Etamsylate*. Максимальное ингибирующее действие *Norfloxacin* проявляется в 1М HCl. Это объясняется значительным влиянием pH среды на степень протонирования молекул действующего вещества и перераспределением зарядов на адсорбционно-реакционных центрах, прежде всего атомах азота (табл.1, табл. 3). Увеличению защитного эффекта в 1М HCl способствует увеличение заряда на N2. Снижение заряда на указанном атоме при увеличении степени протонирования приводит уменьшению защитного эффекта в растворе 2,7М HCl.

Таблица 3

*Распределение зарядов на атомах действующего вещества Norfloxacin (Hyperchem 7.0, метод PM3)*

Атомы	Непротонированная форма	Протонированная форма	
		+1	+2
N1	-0,056	-0,047	-0,035
N2	-0,03	0,2954	0,065
N3	0,197	0,261	0,74
O4	-0,373	-0,225	-0,175


*Norfloxacin* выявился более эффективным также и при биокоррозии стали Ст3пс (табл. 4). Зависимость его защитного эффекта от концентрации (рис. 1, б) в интервале 0,2-2 г/л является практически функциональной ( $R^2 = 0,9975$ ). Корреляционное уравнение при этом имеет вид  $Z_m = 1,4558C + 92,599$ .

Таблица 4

*Эффективность при биокоррозии стали Ст3пс инициированной сульфидогенным коррозионным микробным сообществом ( $C_{I_H} = 1$  г/л)*


Ингибитор	$K_m \cdot 10^2$ , г/(м <sup>2</sup> ·час)	$\Pi \cdot 10^2$ , мм/год	$\gamma_m$	$Z_m, \%$	Титр СВБ	
					сусpenзия кл/мл	биопленка кл/см <sup>2</sup>
–	4,12±0,19	4,61±0,20	–	–	$1,3 \cdot 10^7$	$2,1 \cdot 10^5$
Norfloxacin	0,29±0,02	0,32±0,02	14,07	94,00	$2,5 \cdot 10^6$	$1,3 \cdot 10^4$
Действующее вещество <i>Norfloxacin</i>	1,23±0,06	1,38±0,07	3,34	70,0	$2,5 \cdot 10^7$	$2,1 \cdot 10^6$
<i>Etamsylate</i>	3,26±0,10	3,56±0,15	1,26	20,80	$1,3 \cdot 10^8$	$2,1 \cdot 10^6$

Высокий защитный эффект *Norfloxacin* объясняется биоцидными свойствами его действующего вещества на денитрифицирующие и сульфатвосстановливающие бактерии, что установлено как для накопительной культуры, так и штамма Киев-10 (рис. 2). При этом величина диаметра угнетения роста СВБ (до 20 мм) и изменение их численности в планктоне и биопленке (не происходит полного подавления роста) свидетельствуют о биостатическом эффекте действующего вещества *Norfloxacin*, что согласуется с данными о низкой скорости адаптации микроорганизмов к препарату [11].



*Рис. 2. Биоцидное действие действующего вещества препарата Norfloxacin*

При ингибиравании биокоррозии действующим веществом Norfloxacin образуется видимая сульфидная пленка (рис. 3, *a*), которая существенно отличается по внешнему виду от пленки на поверхности стального образца из неингибираванной среды (рис. 2, *b*).



*Рис. 3. Фотографии поверхности стали Ст3пс после 240 часов выдержки в среде с бактериальной сульфатредукцией: а – действующее вещество Norfloxacin; б – без ингибитора; в – Etamsylate*

Вероятно, такая пленка может выполнять определенное защитное действие, что и обеспечивает защитный эффект 70 %. Непосредственно препарат Norfloxacin проявляет более высокое биоцидное действие на СВБ: диаметр зоны угнетения роста при 2 % составляет 38 мм [10], что вероятно обусловлено синергизмом его компонентов (табл. 1). Его защитный эффект также значительно выше и составляет 94 %. На поверхности стального образца после 240 часов выдержки в среде с бактериальной сульфатредукцией видимой сульфидной пленки нет. Таким образом, можно сделать вывод, что компоненты препарата оказывают синергетическое действие как на биоцидные свойства по отношению к СВБ, так и на ингибирующий эффект. Поверхность образца, выдержанного в среде с Etamsylate (рис. 3, *в*), практически не отличается от образца из неингибираванной среды, что согласуется с результатами гравиметрических исследований и его влиянием на численность бактерий в планктоне и биопленке.

**Выводы.** Фармакологический препарат Norfloxacin является достаточно эффективным ингибитором кислотной ( $Z_m = 75,0\text{--}86,5\%$  при 0,5–5,7 г/л) и микробной коррозии малоуглеродистой стали, инициированной сульфатвосстановливающими бактериями ( $Z_m = 94\%$  при 1 г/л), что позволяет рекомендовать его для использования в противокоррозионной защите. Ингибирующее действие Etamsylate значительно ниже и при биокоррозии составляет только 20 %.

**Список использованных источников**

1. Романенко И. В. Производные бензимидазола, проявляющие ингибиторную и биоцидную активность / И. В. Романенко // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2000. – Т. 2, № 1. – С. 513-515.
2. Антимикробная активность некоторых производных азипина конденсированного с триазолом и имидазолом / А. П. Третяк, Н. В. Смыкун, С. В. Приходько [и др.] // Вісник Одеського національного університету. – 2001. – Т. 6, № 4. – С. 313-316.
3. Аббасов В. М. Защита стали от сероводородной коррозии с применением бактерицидов / В. М. Аббасов, И. А. Мамедов, Е. Ш. Абдуллаев // Защита металлов. – 1995. – Т. 31, № 2. – С. 206-208.
4. Мікробна корозія підземних споруд / [К. І. Андреюк, І. П. Козлова, Ж. П. Коптєва та ін.]. – К. : Наук. думка, 2005. – 258, [1] с.
5. Shahid, M. Corrosion protection with eco-friendly inhibitors / M. Shahid // Advances In Natural Sciences: Nanoscience And Nanotechnology. – 2011. – Vol 2. – P. 1-5.
6. Kumar, S. S. Ceftriaxone: a novel corrosion inhibitor for mild steel in hydrochloric acid / S. S. Kumar, M. A. Quraishi // Journal of Applied Electrochemistry. – 2009. – Vol. 39, № 9. – P. 1517-1523.
7. Solmaz, R. The Effect of Rhodanine on the Corrosion Performance of Mild Steel With Immersion Time / R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazici, M. Erbil // Физикохимия поверхности и защита материалов. – 2007. – Т. 43, № 5. – С. 522-528.
8. Сизая О. И. Использование некондиционных фармпрепаратов в противокоррозионной защите стали / О. И. Сизая, О. Л. Гуменюк, А. А. Королев // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. – № 4. – С. 13-16.
9. Eddy, N. O. Inhibition of the corrosion of mild steel in HCl by sparfloxacin / N. O. Eddy, S. A. Odoemelam, A. J. Mbaba // African Journal of Pure and Applied Chemistry. – 2008. – Vol. 2, № 12. – P. 132-138.
10. Противокоррозионные свойства некоторых фармакологических препаратов / В. Н. Челябиева, О. Л. Гуменюк, Е. С. Бондарь, С. В. Приходько // Вісник ЧДТУ. – 2011. – № 2 (49). – С. 129-135.
11. Режим доступа : <http://www.apteka.ua/article/10328>.
12. Романенко В. И. Экология микроорганизмов пресных водоемов / В. И. Романенко, С. И. Кузнецов. – Л. : Наука, 1974. – 196 с.
13. Руководство к практическим занятиям по микробиологии : [практ. пособие] / [под ред. Н. С. Егорова.]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1983. – 215 с.