

**УДК: 546. 19:546.13:667.641****О.І. НАЛИВАЙКО**, к.т.н., доцент

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

Г.Г. ВЛАСЕНКО, к.т.н., заступник начальника управління

Кабінет Міністрів України, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ОКСИДУ МИШ'ЯКУ (ІІІ) ВИСОКОГО СТУПЕНЯ ЧИСТОТИ ІЗ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

Розроблено функціональну схему безперервного отримання оксиду миш'яку (ІІІ) із металургійного шламу. Наведено і рекомендовано технологію та обладнання для практичного вирішення питань захисту навколошнього природного середовища від забруднення у процесі виробництва.

оксид миш'яку (ІІІ), функціональна схема, сублімація, відходи, технологія, опис обладнання

Проблема отримання речовин особливої чистоти постасє через підвищений попит на світовому ринку на продукцію, що містить миш'як, досить широкого спектру і сфер застосування (електроніка, медицина, сільське господарство, виробництво скла, шкіряна промисловість, обробка деревини, виробництво біостійких фарб та ін.). Разом з тим природні джерела миш'яку, наприклад, мідно-миш'яковисті і золото-миш'яковисті руди, частка яких у виробництві миш'яку становить до 70 %, містять його до 15 %.

Важливою є та обставина, що на відміну від традиційних виробників цієї продукції (Швеція, Франція, Мексика, Намібія, Перу), які використовують для виробництва такі мінерали, як арсенопірит ($FeAsS$), реальгар (As_3S_4), ауріпігмент (As_2S_3), Україна і низка країн колишнього Радянського Союзу, не маючи таких мінералів, можуть використовувати як сировину висококонцентровані відходи кольоворової металургії. У складі цих відходів більше 50 % оксиду миш'яку і, крім того, важкі тугоплавкі метали, зокрема вольфрам, молібден та ін.

Сучасне виробництво і природокористування неможливе без екологічної оптимізації виробничих процесів.

Найбільш актуальною є маловідходна технологія, яка передбачає сукупність технологічних процесів і засобів їх здійснення, найповніше використання в процесі виробництв сировинних ресурсів з мінімальною кількістю шкідливих для навколошнього природного середовища відходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми, засвідчив, що вже з початку ХХ сторіччя існувало виробництво оксиду миш'яку, але у доступній науковій і патентній літературі

рі не знайдено робіт з детальним описом обладнання і технології отримання високочистого оксиду миш'яку методом сублімації у промисловому масштабі.

Оксид миш'яку, як правило, отримують шляхом окислюального обпалення руди, що містить миш'як, однак дані з технології виробництва і особливо рафінування оксиду миш'яку досить обмежені. Відомо тільки те, що основні проблеми у технології пов'язані з виділенням оксиду миш'яку із газового потоку. Враховуючи, що As_2O_3 є сильноядіючою отруйною речовиною, для унеможливлення попадання його в навколошнє природне середовище при виробництві доводилося створювати складну систему тканинних рукавних фільтрів.

У промислових умовах оксид миш'яку (As_2O_3) виробляється або в склоподібному стані або у вигляді «миш'якового борошна». Залежно від цього застосовувались відповідне обладнання і технологічні прийоми. Склоподібний оксид миш'яку отримують безпосередньо в субліматорі на металевих кожухах при 275–400 °C.

На сьогодні актуальним завданням є розвиток вітчизняної сировинної бази за рахунок впровадження нових рентабельних технологічних процесів вилучення із вторинних джерел мінеральної сировини цінних продуктів і матеріалів.

Одним із видів твердих відходів виробництва у кольоворової металургії є відпрацьовані металургійні шлами. Як правило, вони містять у своєму складі значну кількість суміші, у т.ч. миш'як. Нагромадження таких шламів на звалищах негативно впливає на довкілля в регіонах з такими металургійними підприємствами. А між тим, шлами можуть піддаватися вторинній переробці з вилученням оксиду миш'яку.

На території України як потенційна сировина для отримання сполук миш'яку можуть використовуватися некондиційні і заборонені до застосування пестициди, що містять миш'як, а також руди і концентрати Керченського залізорудного родовища і Нікопольсько-Марганецького родовища марганцевих руд.

Використання відходів як сировинної бази дозволяє ліквідувати дефіцит у миш'яку і його сполуках, необхідних у металургії, медицині, електроніці та інших галузях народного господарства.

Ця робота присвячена розгляду невирішених (за нашими даними) принципових питань отримання рафінованого оксиду миш'яку (III) методом сублімації на обладнанні, виготовленому із металу, а також аналізу, дослідження фізико-хімічних властивостей і використанню відходів виробництва і споживання. Останнє передбачає використання відходів виробництва і споживання для отримання цінного хімічного продукту, яким є оксид миш'яку (III), безперервним методом із шламів, що містять миш'як, зі ступенем вилучення 94,7–99,4 %.

У цій роботі наводяться дані експериментальних досліджень щодо розробки методів вилучення оксиду миш'яку (III) і оцінюється можливість отримання оксиду миш'яку (III) зі ступенем чистоти 99,0–99,99 мас. %. Термодинаміка і кінетика утворення нових фаз в процесах сублімації – десублімації детально викладена у працях [1, 2].

Обладнання, яке необхідне для забезпечення ефективного технологічного процесу сублімації оксиду миш'яку високого ступеня чистоти, має відповідати таким вимогам: безперервність процесу, термостійкість, герметичність.

Якість і кількість продукту при сублімаційному очищенні речовин багато в чому залежать від вибору технологічної схеми проведення сублімації. У масштабах виробництва отримують, як правило, технічні марки оксиду миш'яку. При рафінуванні, використовуючи спеціальні матеріали для обладнання (фарфор, деревину), вдалося отримати товарний продукт із вмістом оксиду миш'яку до 99,8 %.

З урахуванням вищеназваного розроблено і випробувано на першому етапі найбільш просту схему, в якій зони сублімації і десублімації поєднані в одному апараті (модулі) періодичної дії. Принципова конструктивна схема установки для вилучення оксиду миш'яку (III) при зниженному тиску і його очищенні показана на рис. 1.

Реактор складається з дозатора, випарника, пилевловлювача, шнека для вивантаження продукту. Випарник (ємкість для завантаження вихідного продукту – сировини) розміщується у високотемпературній зоні, де відбувається возгонка оксиду миш'яку (III). Продукти возгонки із випарника потрапляють у розріджену зону конденса-





Рисунок 1 – Функціональна схема установки вилучення оксиду миш'яку (III) із сировини методом вакуумтермічної сублімації:

1 – електрична нагрівальна піч; 2 – система автоматичного регулювання температури; 3 – реактор; 4 – фільтр поглинання пилу; 5 – регулятори напруги; 6, 8 – автоматичні стабілізатори температури; 7 – датчики температури

торів, де створюються умови для роздільної кристалізації сумішей. Залежно від ступеня чистоти продукту, що отримується, процеси сублімації здійснюються у необхідну кількість циклів [3, 4].

На рис. 2–4 наведено дифрактограми зразків сировини, що використовується для вилучення сполук миш'яку.






Рисунок 4 – Дифрактограма зразка As_2O_3 , отриманого з фільтрату після оброблення шламу водою




Рисунок 5 – Сублімаційно-десублімаційний модуль:

- 1 – корпус реактора; 2 – нагрівальна плита; 3 – ванна-відбивач;
- 4 – люк; 5 – противень з сировиною; 6 – приймач продукції;
- 7 – термопара; 8 – фланець; 9 – ТЕНи

На базі установки (рис. 1, 5) розроблено варіант технологічної схеми основного виробництва безперервної дії (рис. 6).

Послідовність операцій з отримання оксиду миш'яку в установці безперевної дії: шлам, що містить миш'як, завантажується у бункер-дозатор сировини; у робочій високотемпературній зоні установки (зона нагріву) створюють необхідну температуру за допомогою нагрівальних елементів. При досягненні у робочій зоні необхідної температури підключаються до вакуумної лінії, отримуючи необхідну вакуум-позицію, і розпочинають подачу сировини у високотемпературну зону установки за допомогою шнека, який працює від електродвигуна.

Проходячи високотемпературну зону нагріву, сировина піддається обпаленню, в процесі чого оксид миш'яку, що виділяється, через перфоровані отвори труби відводиться у конденсатор, де відбувається конденсація аерозолю оксиду і його переміщення у збірник. Відпрацьований матеріал, що пройшов високотемпературну зону установки, скручується у збірнику. Подача вихідної сировини в бункер установки здійснюється безперервно, а відпрацьований шлам, що пройшов високотемпературну зону, у збірнику скручується тимчасово.

Технологія безперервного процесу отримання оксиду миш'яку порівняно з періодичними технологіями дозво-

ляє зменшити затрати праці, пов'язані з завантаженням вихідної сировини і вивантаженням відпрацьованого матеріалу, позбутися втрати часу на розігрів-охолодження реактора періодичної дії і, звичайно, значно скоротити енергозатрати. У цілому це призводить до підвищення продуктивності процесу отримання оксиду миш'яку із сировини, що містить цей цінний продукт, і знижує енергоефективність технології. Окрім того, перфорована труба, в якій переміщують за допомогою пристрою шнекового типу шлам у робочу зону (тут відбувається утворення аерозолю оксиду миш'яку і його відділення від відпрацьованого матеріалу), унеможливлює процес захоплення з продуктом пилу вихідного шламу, що забезпечує отримання оксиду миш'яку необхідного ступеня чистоти.




Рисунок 6 – Варіант технологічної схеми основного виробництва:

- 1 – контейнер для транспортування сировини;
- 2 – бункер-дозатор сировини; 3 – сушильний шкаф;
- 4₁, 4₂, 4₃, 4₄ – субліматори/десубліматори з водяною «сорочкою»;
- 5₁, 5₂, 5₃, 5₄ – збірники-дозатори;
- 6₁, 6₂, 6₃, 6₄ – збірники готового продукту; 7 – шлакозбирник

Отриманий за даною технологією оксид миш'яку (III) перевищує вимоги до чистоти продукту за ГОСТ «Ангідрид миш'яковистий, ОСЧ 23-2» (мас. %): As_2O_3 – 99,99; Cu – $5 \cdot 10^{-6}$; Fe – 10^{-5} ; Mn – $5 \cdot 10^{-6}$; Ni – $5 \cdot 10^{-6}$; V – $5 \cdot 10^{-6}$; Cr – $5 \cdot 10^{-6}$; Co – 10^{-6} ; S – $5 \cdot 10^{-5}$; C – $3 \cdot 10^{-4}$; Ti – $5 \cdot 10^{-6}$; Al – $5 \cdot 10^{-5}$; Ca – $5 \cdot 10^{-6}$; Mg – $5 \cdot 10^{-5}$; Pb – $5 \cdot 10^{-6}$; Se – $5 \cdot 10^{-6}$; Si – $5 \cdot 10^{-4}$; Zn – $5 \cdot 10^{-6}$; Sn – $5 \cdot 10^{-6}$; Te – $5 \cdot 10^{-5}$; Cd – $5 \cdot 10^{-5}$; Ag – $5 \cdot 10^{-6}$; Bi – $5 \cdot 10^{-6}$; W – $5 \cdot 10^{-5}$; Mo – $5 \cdot 10^{-5}$.

Поставлене завдання вирішується так: у способі отримання оксиду миш'яку із сировини, що містить його, основні процеси – це випалення сировини при температурі вище 400 °C з подальшою конденсацією цільового продукту; підтримання температури в зоні нагріву в інтервалі 400–850 °C і проведення обпалення сировини при остаточному тиску 150–500 мм рт.ст.; процес завантаження здійснюють в безперервному режимі дозатором в зоні нагріву для отримання продукту необхідної якості (табл. 1).

Експериментально встановлено, що при завантаженні шламу 3,73 кг (100 %) на основну речовину оксиду

миш'яку (ІІІ) із вмістом As_2O_3 не менше 99,9 мас. % припадає 1 кг (26,81 %), далі склоподібний оксид миш'яку із вмістом As_2O_3 не менше 98 мас. % – 1,56 кг (41,82 %), 1,1 кг (29,49 %) – шлак, а решта 0,01 кг (1,88 %) – волога.

Таблиця 1 – Вихід оксиду миш'яку (ІІІ) залежно від технологічних режимів

Температура зони нагрівання, °C	Залишковий тиск, мм рт. ст.	Ступінь вилучення оксиду миш'яку, %	Вміст основної речовини у продукті, %
350	150	32,3	99,42
400	150	96,3	98,77
500	150	92,1	–
600	150	97,1	97,64
700	150	96,2	97,62
800	150	95,1	97,55
850	150	94,7	97,32

Дані табл. 1 свідчать, що зниження температури робочої зони установки нижче за $T = 400$ °C призводить до різкого падіння ступеня вилучення оксиду миш'яку із шламів, що пояснюється низьким тиском парів As_2O_3 при температурах нижчих за $T = 400$ °C. Верхній поріг $T = 850$ °C пояснюється тим, що при робочих температурах в установці більших за $T = 850$ °C спостерігається процес плавлення відпрацьованих шлаків, що призводить до зупинення шнека і поломки електромотору.

У табл. 1 наведено значення вмісту As_2O_3 у зразках залежно від кількості стадій сублімації оксиду миш'яку. Запропоноване технічне рішення для отримання оксиду миш'яку (ІІІ) показує принципову можливість отримання рафінованого кінцевого продукту методом сублімації на обладнанні, виготовленому із металу.

Таким чином, запропонований варіант технологічної схеми основного виробництва дозволяє значно збільшити продуктивність, позбутися проблеми «льдоутворення» As_2O_3 і підвищити якість продукту на кожній стадії

Разроботана функціональна схема непреривного отримання оксиду миш'яка (ІІІ) із металургійського шлака. Приведено рекомендовано для практичного решення питань захисту оточуючої природної середовищі від забруднення в процесі виробництва

очищення. Конструкція має компактний вигляд, зручна в роботі, екологічно безпечна і повністю відповідає зазначеним вище вимогам.

ВИСНОВКИ

На основі експериментальних даних моделювання процесів сублімації-десублімації при пониженному тиску розроблено технологію і виготовлено спеціальне обладнання для вилучення оксиду миш'яку (ІІІ) контактним способом із відходів виробництва у безперервному процесі.

Розроблено технологічну схему безперервного процесу отримання оксиду миш'яку (ІІІ) вищого ступеня чистоти з необхідним для забезпечення цього процесу обладнанням, яке виготовлене, на відміну від раніше існуючих зразків, не у склі, а у металі.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Капашин В.П. Научные основы переработки высокотоксичных мышьяксодержащих композиционных материалов : автореф. дисс.... д-ра техн. наук : спец. / В.П. Капашин. – Саратов: СГТУ, 2000. – 48 с.
2. Горелик А.Г. Десублимация в химической промышленности / А.Г. Горелик, А.В. Амитин. – М. : Химия, 1986. – 212 с.
3. Выделение оксида мышьяка (ІІІ) из отходов гидрометаллургического производства методом хлорирования / С.П. Муштакова, В.П. Капашин, А.И. Наливайко, Л.Ф. Кожина, // Изв. ВУЗов. Химия и химическая технология. – 2000. – № 5. – С. 85.
4. Пат. 2163889 Российская Федерация, МПК7 C01G28/00, C22B30/04. Способ получения оксида мышьяка / Демахин А.Г., Наливайко А.И., Косенко С.И.; заявитель и патентообладатель Саратовский гос. у-т; № 2000104661; заявл. 24.02.00; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7. – 3 с.: ил.

Поступила в редакцию 23.06.2009

Functional scheme of continuous preparation of arsenic (ІІІ) oxide from metallurgical slag is developed. Technology and equipment for practical solution of environmental protection problems against industrial pollution are recommended.