

УДК 666.972.16

**ВЛАСТИВОСТІ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ  
ЗОЛИ-ВИНЕСЕННЯ ТЕС**

**СВОЙСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ  
ЗОЛЫ-УНОСА ТЭС**

**THE PROPERTIES OF CONCRETE MIXTURES WITH HIGH CONTENT  
OF FLY ASH**

**Зайченко М.М., д.т.н., проф.** (Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Макіївка), **Сердюк О.І., д.х.н., проф.** (Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Макіївка)

**Зайченко Н.М., д.т.н., проф.** (Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, г. Макеевка), **Сердюк А.И., д.х.н., проф.** (Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, г. Макеевка)

**Zaichenko M.M., doctor of technical sciences, professor** (Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makiyivka), **Serdjuk O.I., doctor of chemical sciences, professor** (Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makiyivka)

Встановлено, що зі збільшенням кількості золи-винесення взамін частини портландцементу спостерігається підвищення рухливості бетонної суміші. Це обумовлено більш високим вмістом тіста в'язучого, оптимізацією гранулометричного складу та зростанням від'ємного значення електрокінетичного потенціалу дисперсних частинок.

Установлено, что с увеличением количества золы-уноса взамен части портландцемента наблюдается повышение подвижности бетонной смеси. Это обусловлено более высоким содержанием теста вяжущего, оптимизацией гранулометрического состава и ростом отрицательного значения электрокинетического потенциала дисперсных частиц.

It has been established that with increasing amount of fly ash as a partial replacement of Portland cement the mobility of concrete mixtures increases. This is due to the higher content of the cement paste, optimization of particle size distribution and growth of the negative value of electrokinetic potential of dispersed particles.

## **Ключові слова:**

Зола-винесення, бетонна суміш, рухливість, втрата рухливості.  
Зола-унос, бетонная смесь, подвижность, потеря подвижности.  
Fly ash, concrete mixture, mobility, loss of mobility

**Стан питання та задачі дослідження.** Проблеми сталого розвитку (sustainable development) людства у всіх сферах життєдіяльності з кожним роком набувають все більшого значення. Основні принципи сталого розвитку, зокрема в будівельній галузі, базуються, перш за все, на ефективному й раціональному використанні природних ресурсів та максимальній утилізації промислових відходів при виробництві будівельних матеріалів та виробів. Відомо, що наслідком роботи теплових електростанцій, що спалюють тверде паливо, є утворення золи з щорічним виходом у світі близько 650 млн. т [1]. При цьому золи та золошлакові суміші, об'єми яких у золовідвалах постійно накопичуються, є цінним сировинним компонентом для виробництва цементів, будівельних розчинів та бетонів. В той же час, утилізація золи навіть у розвинених країнах, зокрема у США за різними джерелами становить лише 30-42 % [2, 3].

Це обумовлено, перш за все, нестабільністю золи-винесення за властивостями – дисперсністю, хімічним і мінералогічним складом, зокрема вмістом оксидів, лужних металів та незгорілого палива, а також пуцолановою активністю, що стримує її використання при виробництві бетону [4]. Наприклад, американські стандарти обмежують вміст золи-винесення у складі в'язучої речовини до 25 % [5]. Однак, на думку Р.К. Mehta [6], обов'язковою умовою одержання високоякісних бетонів (High Performance Concrete) є застосування у складі бетону пуцоланових добавок з високим вмістом взамін частини цементу. При традиційному дозуванні золи-винесення (15-20 %) не вирішуються проблеми підвищення сульфатостійкості бетону, стійкості до лужної корозії заповнювача та термічного тріщиноутворення. З цією метою запропоновано склади бетонів з високим вмістом золи-винесення – High-Volume Fly Ash Concrete (HVFAС). Зола-винесення має наступний вплив на властивості бетонних сумішей і бетонів HVFAС [7]: зменшення усадки в результаті водоредукуючого ефекту золи, що забезпечує зниження водоцементного фактору; зменшення термічного тріщиноутворення як результат зниження тепловиділення (при заміні цементу на 50 % золою-винесення температурний градієнт між центром і поверхнею крупних масивів не перевищує 25°C); підвищення водонепроникності та довговічності бетону (підвищення ступеня упаковки частинок, зниження вмісту води замішування, модифікування продуктів гідратації в'язучого); підвищення когезії бетонної суміші та її рухливості, забезпечення стійкості до розшарування, покращення прокачуваності).

Канадським вченим Malhotra V.M. [8] показано, що при поєднанні великого вмісту золи-винесення з добавкою суперпластифікатору можливо

одержати високоміцний бетон, що характеризується відносно низькою собівартістю. Для цього необхідно, щоб мінімальна витрата золи у складі в'язучого становила 50 %, а вміст води замішування не перевищував 130 л/м<sup>3</sup> (витрата портландцементу – не більше 200 кг/м<sup>3</sup>, водов'язуче – менше 0,3). Для забезпечення морозостійкості бетону необхідно обов'язкове використання повітровтягуючих добавок, а високої міцності в ранньому віці золу-винесення частково замінити на більш реакційний мікрокремнезем [2, 6-8]. В той же час, низька витрата води замішування може бути причиною невисокої рухливості сумішей або її втрати протягом певного часу.

Метою роботи є встановлення впливу водов'язучого відношення та вмісту золи-винесення взамін частини портландцементу на технологічні властивості та строки тужавлення бетонних сумішей.

**Характеристика вихідних матеріалів.** В ході експериментальних досліджень використано наступні матеріали:

- в'язуча речовина: портландцемент (ПЦ) Балакліївського комбінату СЕМ І-42,5 N;
- заповнювачі: щебінь (Щ) гранітний фракції 5-20 мм; пісок (П) кварцовий Краснополянського родовища ( $M_{кр}=2,2$ );
- мінеральна добавка: зола-винесення (ЗВ) Вуглегірської ТЕС;
- суперпластифікатор (СП) – акрилатний полімер Dynamon SR-3.

**Визначення строків тужавлення та технологічних властивостей бетонних сумішей.** Запроектовано три серії складів з показником водов'язучого фактору  $V/(ПЦ+ЗВ)=0,40; 0,45$  і  $0,50$ . При цьому в кожній серії передбачено по п'ять складів, в яких заміна портландцементу золою-винесення становить відповідно 0; 15; 30; 45 і 60 % (табл. 1).

Встановлено, що у кожній серії складів спостерігається тенденція підвищення рухливості бетонної суміші зі збільшенням кількості золи-винесення взамін частини портландцементу (табл. 2). Це обумовлено, перш за все, тим, що зола-винесення, маючи менше значення істинної густини (2200 кг/м<sup>3</sup>) у порівнянні з портландцементом (3100 кг/м<sup>3</sup>), забезпечує більш високий вихід тіста в'язучого (табл. 1), яке вкриває зернини заповнювачів, що зменшує тертя між ними.

Окрім того, підвищення рухливості сумішей пов'язано з оптимізацією гранулометричного складу дисперсних частинок, а також присутністю сферичних осклованих зернин золи-винесення, які замінюють кутасті й шорсткі частинки портландцементу. Слід також наголосити на той факт, що зі збільшенням вмісту у складі в'язучого золи-винесення підвищується інтегральний від'ємний електрокінетичний потенціал дисперсної системи ( $\zeta$ -потенціал), що за аналогією з дією аніонних пластифікаторів забезпечує дефлокуляцію частинок з вивільненням іммобілізованої у флокулах води замішування, яка саме й забезпечує підвищення рухливості бетонної суміші (табл. 3).

Таблиця 1

## Склад бетонних сумішей

| Серія | № | ЗВ,<br>% | В/В  | Витрата матеріалів, кг/м <sup>3</sup> |     |     |     |      | Об'єм тіста<br>в'язучого, л |       |
|-------|---|----------|------|---------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------|-------|
|       |   |          |      | В, л                                  | ПЦ  | ЗВ  | Щ   | П    |                             | СП, л |
| А     | 1 | 0        | 0,40 | 190                                   | 494 | -   | 734 | 990  | 6,0                         | 356,5 |
|       | 2 | 15       |      |                                       | 420 | 74  | 723 | 970  |                             | 366,5 |
|       | 3 | 30       |      |                                       | 346 | 148 | 714 | 956  |                             | 376,5 |
|       | 4 | 45       |      |                                       | 272 | 222 | 700 | 940  |                             | 386,5 |
|       | 5 | 60       |      |                                       | 198 | 296 | 692 | 920  |                             | 396,5 |
| Б     | 1 | 0        | 0,45 | 195                                   | 449 | -   | 746 | 1000 | 6,0                         | 347,0 |
|       | 2 | 15       |      |                                       | 382 | 67  | 734 | 990  |                             | 355,0 |
|       | 3 | 30       |      |                                       | 315 | 134 | 725 | 972  |                             | 365,0 |
|       | 4 | 45       |      |                                       | 247 | 202 | 715 | 960  |                             | 374,0 |
|       | 5 | 60       |      |                                       | 180 | 269 | 705 | 945  |                             | 382,0 |
| С     | 1 | 0        | 0,50 | 206                                   | 425 | -   | 734 | 990  | 6,0                         | 348,0 |
|       | 2 | 15       |      |                                       | 361 | 64  | 728 | 972  |                             | 357,0 |
|       | 3 | 30       |      |                                       | 298 | 128 | 720 | 963  |                             | 366,0 |
|       | 4 | 45       |      |                                       | 234 | 191 | 707 | 948  |                             | 374,5 |
|       | 5 | 60       |      |                                       | 170 | 255 | 698 | 935  |                             | 383,0 |





Таблиця 2

## Строки тужавлення і властивості бетонних сумішей

| Серія | № | ЗВ,<br>% | Середня<br>щільність,<br>$\rho_0$ , кг/м <sup>3</sup> | Рухливість<br>(осадка конуса,<br>ОК, см) | Строки тужавлення*,<br>години-хвилини |        |
|-------|---|----------|---|--|---------------------------------------|--------|
|       |   |          |   |  | початок                               | кінець |
| А     | 1 | 0        | 2352  | 16,2                                     | 3-32                                  | 4-55   |
|       | 2 | 15       | 2330  | 16,8                                     | 3-45                                  | 5-08   |
|       | 3 | 30       | 2325  | 17,5                                     | 4-02                                  | 5-56   |
|       | 4 | 45       | 2298  | 18,0                                     | 4-34                                  | 6-45   |
|       | 5 | 60       | 2275  | 18,5                                     | 5-23                                  | 7-15   |
| Б     | 1 | 0        | 2390  | 16,5                                     | 4-05                                  | 5-48   |
|       | 2 | 15       | 2378  | 17,6                                     | 4-18                                  | 6-10   |
|       | 3 | 30       | 2353  | 18,0                                     | 4-40                                  | 6-32   |
|       | 4 | 45       | 2335  | 18,8                                     | 5-17                                  | 7-19   |
|       | 5 | 60       | 2311  | 19,4                                     | 5-36                                  | 7-52   |
| С     | 1 | 0        | 2410  | 19,0                                     | 4-30                                  | 6-15   |
|       | 2 | 15       | 2392  | 20,5                                     | 4-47                                  | 6-33   |
|       | 3 | 30       | 2365  | 21,3                                     | 5-10                                  | 6-55   |
|       | 4 | 45       | 2339  | 22,1                                     | 5-52                                  | 7-43   |
|       | 5 | 60       | 2308  | 23,2                                     | 6-20                                  | 8-55   |

\* цементно-піщаний розчин у складі бетонної суміші

### Порівняльні характеристики бетонних сумішей

| Склад № С-1  | Склад № С-5  |
|--|--|
| <b>Характеристика частинок</b>   |  |
| портландцементу  | золи-винесення   |
| кутасті частинки (1-50 мкм)  | склоподібні сфери (1-100 мкм)  |
|   |   |
| <b>Об'єм в'язучої речовини, л</b>  |  |
| 348,0  | 383,0  |
| <b>Інтегральний <math>\xi</math>-потенціал, мВ</b>                                 |  |
| +2,17...-8,40  | -28,0...-63,0  |
|  |  |

Графічна інтерпретація результатів дослідження рухливості бетонних сумішей представлена на рис. 1. Для кожної серії зразків зафіксовано лінійну залежність рухливості бетонної суміші від вмісту золи-винесення. При цьому, з підвищенням значення водов'язучого фактору збільшується й приріст величини рухливості суміші зі збільшенням кількості золи у порівнянні з контрольними складами (без золи): при  $V/B=0,40$  –  $\Delta OK=+14\%$ ;  $V/B=0,45$  –  $\Delta OK=+17,5\%$ ;  $V/B=0,50$  –  $\Delta OK=+22\%$ .

В технології монолітного будівництва окрім необхідності забезпечення високої вихідної рухливості бетонних сумішей немаловажне значення також має фактор збереженості рухливості бетонних сумішей протягом часу, необхідного для транспортування й укладання в опалубку суміші.




Рис. 1. Залежність рухливості бетонної суміші від вмісту золи-винесення у складі в'язучого

Так, для бетонної суміші контрольного складу серії А-1 (В/В=0,4; вміст золи-винесення 0 %) в перші 20 хвилин витримки після перемішування спостерігається підвищення осадки конуса від 16 до 17,5 см – на 6,8 % (рис. 2). Це можливо пояснити з позицій механізму пластифікуючої дії полікарбоксилатних суперпластифікаторів – для досягнення максимального ефекту необхідною умовою є адсорбція молекул полімеру на дисперсних частинках, що відбувається протягом певного часу.

Однак, в проміжку часу від 20 до 120 хвилин спостерігається різка втрата рухливості бетонної суміші, що становить 17,3 % від максимального значення осадки конуса. В цей період відбувалась інтенсивна гідратація портландцементу і, як наслідок, висока швидкість адсорбції полімеру, якого вже було недостатньо в об'ємі суміші для підтримки сталості рухливості.

Заміна портландцементу золою-винесенням у кількості 30 % (склад А-3) забезпечує як підвищення вихідної осадки конуса, так і менш інтенсивну втрату рухливості у часі, значення якої становить 10,3 % від максимального значення осадки конуса. В бетонній суміші з вмістом золи-винесення 60 % (склад А-5) втрата рухливості становить лише 6,4 % від максимального значення. При цьому характерним є те, що зі збільшенням кількості золи-винесення взамін портландцементу досягнення максимального значення осадки конуса зміщується праворуч, що пов'язано з уповільнюючим ефектом золи-винесення на гідратацію в'язучого і, як наслідок, на процес адсорбції суперпластифікатору. Про це свідчать дані щодо строків тужавлення бетонних сумішей, що наведено в табл. 2. Окрім того, суперпластифікатор у вигляді аніонного поліелектроліту у зв'язку з достатньо високим від'ємним

значенням електрокінетичного потенціалу частинок золи практично не адсорбується на їх поверхні, забезпечуючи запас вільного полімеру в бетонній суміші протягом тривалого проміжку часу для підтримки сталості рухливості.




Рис. 2. Залежність рухливості бетонної суміші від тривалості витримки після перемішування при різному вмісті золи-винесення в складі в'язучого

1. Moranville-Regourd M. Portland Cement-based Binders – Cements for the next millennium / M. Moranville-Regourd // Proc. of the Intern. Conf. "Creating with Concrete". – Dundee, 1999. – P.87-99. 2. Use of superplasticizers in the production of HVFA concrete containing clean-coal ash and class F fly ash / T.R. Naik, R.N. Kraus, R. Siddique, F. Botha // the Seventh CANMET/ACI Intern. Conf. on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete. – Berlin, 2003. – P.1-31. 3. Obla K.H. Technology-Based Approach to Advance the use of Higher Volume Fly Ash Concrete with Acceptable Performance / K.H. Obla. – Final Report. – Subcontract No. 98-166-NRMCA CBRC Project 05-CBRC-M20. – 2008. – 121 pp. 4. Белякова Ж.С. Экологические, материаловедческие и технологические аспекты применения зол в бетоне / Ж.С. Белякова, Е.Г. Величко, А.Г. Комар // Строительные материалы. – 2001. - № 3. – С.46-48. 5. The effect of water-to-cementitious material ratio on the durability of concrete containing fly ash / S. Amey, H. Brown, J. Moreau, A. Atienza // Creating with Concrete: International Conf. – Dundee, 1999. – P.595-606. 6. Mehta P.K. High-Performance, High-Volume Fly Ash Concrete for Sustainable Development / P.K. Mehta // Intern. Workshop on Sustainable Development and Concrete Technology, 20-21 May 2004: Proc. – Beijing, 2004. – P. 3-13. 7. Malhotra V.M. High-Performance, High-Volume Fly Ash Concrete. Supplementary Cementing Materials for Sustainable Development / V.M. Malhotra, P.K. Mehta. – Inc. – Ottawa, 2002. – 101p. 8. Malhotra V.M. Innovative Applications of Superplasticizers in Concrete – A Review / V.M. Malhotra // M.Colleparidi Symp. on Advances in Concrete Science and Technology. – Rome, 1997. – P.271-314.