

**УДК 691.175, 691-035.48(075.В)
ДЕФОРМАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРСИЛКАТНИХ СИСТЕМ
ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЇ**

*к.т.н., доц. Петрикова Є.М., к.т.н., доц. Майстренко А.А.,
к.т.н., доц. Амелина Н.О.*

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

В останні роки знаходять все більше використання композиції на основі ізоціанатів [1, 2,3]. Передумовами до їх використання є: висока адгезія до різних основ, висока зносо- та хімічна стійкість, високі механічні показники. Матеріали на основі ізоціанатів набирають міцність при низьких температурах і в вологих умовах, водостійкі, мають високу адгезію до різних основ.

Ізоціанати - сполуки загальної формули $RN=C=O$, що відносяться до класу ненасичених сполук із подвійними зв'язками. Висока реакційна здатність ізоціанатів дозволяє використовувати їх у виробництві пінополіуретанів, поліуретанових герметиків, для отримання епоксидуретанів різного призначення та ін. [4, 5]. Найбільш широкого використання на основі ізоціанатів набули поліуретанові фарби та емалі, системи для закріплення ґрунтів, композиційні матеріали з рідинним склом. Існує позитивний досвід використання ізоціанатів як модифікаторів мінеральних в'язучих на основі лужних цементів [2].

Все це обумовило розроблення комплексних матеріалів на основі ізоціанатів, використання яких дозволяє підвищити довговічність та подовжити термін експлуатації конструкцій, що працюють в несприятливих умовах. Основою таких матеріалів є система "ізоціанат – мінеральний наповнювач у вигляді дисперсного порошу". Властивості таких композицій залежать як від властивостей полімерної складової, так і від властивостей наповнювача, причому мінеральний наповнювач є одним з важливих складових в організації мікро- та макроструктури. Як активний наповнювач для створення корозійностійких високоміцних органімінеральних систем, за результатами фізико-механічних та фізико-хімічних досліджень, було вибрано відходи виробництва азбестоцементу. Такий наповнювач дозволяє на макрорівні створювати дисперсноармовані композиції, а на мікро - складні органосилікатні сполуки. Слід відмітити, що азбест в системі є не тільки армуючою речовиною, а й активним компонентом, що взаємодіє з полімерною складовою.

На основі системи "ізоціанат - відходи виробництва азбестоцементу" отримано композицію, яку можна використовувати: для влаштування високоміцного корозійностійкого покриття; як ґрунтовку, при проведенні ремонтних робіт; як клей, для приклеювання елементів підсилення при влаштуванні зовнішнього армування. Введення в розроблену композицію заповнювача у вигляді річкового кварцового піску дозволило отримати полімерні будівельні розчини.

Для регулювання властивостей органічної матриці в систему вводили пластифікатор. Для інтенсифікації зв'язування CO₂ та регулювання термінів тужавлення системи використовували розчин рідинного натрієвого скла з силікатним модулем 2,8 і густиною 1420 кг/м³.

Наоснові розробленої системи були розраховані і оптимізовані рецептури полімерсилікатних систем. Полімерсилікатні композиції характеризуються міцністю при стисканні 100МПа і міцністю при згинанні до 60 МПа адгезією до бетонної основи більше 5 МПа[6].

Товщина покриття при одношаровому нанесенні композиції становить 0,4 мм, при двошаровому – 0,8 мм. Слід зазначити, що при нанесенні покриття на бетону поверхню відбувається проникнення суміші в верхні шари бетону основи, що позитивно впливає на міцність зчеплення композицій із бетоном та фізико-механічні характеристики отриманих виробів.

Внутрішні напруження поряд з іншими фізико-механічними показниками полімерсилікатних систем є важливішим критерієм довговічності захисно-декоративних покриттів. Тому визначення внутрішніх напружень дозволяє прогнозувати надійність експлуатації покриття і сумісність роботи з бетонною основою.

Власні деформаційні властивості систем визначали на зразках-балочках розміром 40x40x160 мм, відповідно до [7], виготовлених повністю із розробленої суміші. Одразу ж при формуванні в суміш виживлялись анкери для заміру розміру балочок. Базові заміри були зняті зі зразків через 24 години після їх формування. Зразки тверділи в повітряно-вологих умовах при температурі (20 ± 2)⁰С та вологості 60 – 75%. Результати досліджень наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Власні деформації полімерсилікатних композицій

Найменування композиції	Власні деформації, мм/м, у віці, діб						
	3	7	14	28	90	180	360
композиція, що містить 15 % наповнювача	-1,05	-1,65	-2,77	-3,46	-4,44	-4,50	-4,50

Аналіз результатів деформаційних змін вказує, що розроблена органомінеральна композиція має не значні деформації усадки, які знаходяться в межах усадки поргладцементу

Величина усадки і швидкість її наростання визначаються різними чинниками: хімічними та фізико-хімічними процесами тверднення матеріалу, швидкістю фазових перетворень, крупністю наповнювача, температурою оточуючого середовища і інш.

Несилкові деформації (усадка) є об'ємними і розвиваються однаково в усіх напрямках. Вільне несилкове деформування не супроводжується зміною напруженого стану отверділої композиції. Величина об'ємної усадки визначає і величину усадкових напружень в покритті протягом часу отвердження і експлуатації.

Відомо, що в покриттях адгезійно зв'язаних з бетонною основою при усадці і температурних деформаціях виникають внутрішні напруження, які іноді можуть досягати таких величин, що відбувається утворення наскрізних тріщин і відшарування покриття від основи. Тому були досліджені і деформаційні властивості покриттів.

Деформаційні властивості покриття визначали за загальновідомою методикою [8, 9]. Для визначення деформаційних властивостей покриття виготовляли основи у вигляді цементно-піщаних пластин розміром 40x160 мм та товщиною 10 мм з наступним (через 28 діб) нанесенням на них дослідних композицій. Цілісність та вигляд покриття визначали візуально за допомогою лупи із збільшенням x4 протягом року.

На зразках-пластинах, на які наносили композицію не спостерігається поява тріщин та відшарування, або будь-яких інших порушень цілісності. Це вказує на здатність композиції компенсувати внутрішні напруження без розвитку деструкційних процесів.

Розроблені композиції призначені і для використання в якості клею, для приклеювання елементів підсилення при влаштуванні зовнішнього армування і для ремонтно-відновлювальних робіт, тому було розглянуто деформаційні систем під дією навантаження.

Дослідження деформацій систем піддією навантаження проводили відповідно до ГОСТ 24452 [10] на зразках-призмах квадратного переріз у із відношенням висоти до ширини рівним 4 (40x40x160 мм). Навантаження зразків осьовим стискуючим навантаженням проводили поступового (ступенево) по 200 кг із швидкістю близько (0,6±0,2) МПа/с до їх повного руйнування.

Модуль пружності (E_6) визначали як відношення приросту напруження (σ) до приросту пружно-миттєвої поздовжньої деформації зразка (ε):

$$E_6 = \sigma / \varepsilon$$

Коефіцієнт Пуассона (μ) визначали відношенням відносних пружних поперечних ($\varepsilon_{\text{поп}}$) та поздовжніх ($\varepsilon_{\text{повзд}}$) деформацій:

$$\mu = \varepsilon_{\text{поп}} / \varepsilon_{\text{повзд}}$$

Модуль пружності та коефіцієнт Пуассона, згідно [10], визначали на рівні навантаження, що становить 30 % від руйнівного.

Для вимірювання деформацій використовували тензорезистори типу ПКБ із базою 20 мм, що приклеювалися вздовж та впоперек зразків.

Так, модуль пружності та коефіцієнт Пуассона для розробленої композиції становить відповідно 5,6·10³МПа та 0,35.

Міцність та жорсткість розробленої системи вища, у порівнянні з відомими аналогами, що обумовлено присутністю в системі азбестових волокон.

На рис.1 наведені графік залежності “напруження – деформація”, отримані в ході випробування призм із досліджуваних матеріалів. Характер кривої, що не характерна для більшості відомих матеріалів, може бути пояснений власними деформаціями усадки матеріалу та його пластичністю.

До напруження в матеріалі близько 10 МПа, як видно із графіка, в композиції відбувається інтенсивне ущільнення структури та зменшення об’єму. Із ростом напружень у композиції починається процес мікротріщиноутворення, збільшується коефіцієнт поперечних деформацій (відношення поперечних деформацій до поздовжніх) та уповільнюється зменшення об’єму.




Рис.1. Залежність “напруження – деформація полімерсилікатної композиції”

В композиції спостерігається дещо повільне збільшення коефіцієнту поперечних деформацій, яке досягає своєї граничної величини (0,5) при більшому напруженні, ніж в композиції на основі алюмосилікатного наповнювача. Так, верхня границя мікро- та нижня границя макро руйнування

відповідають напруженню близько 40 МПа. Повне руйнування зразків відбулось при напруженні в матеріалі 85 МПа. Крихке руйнування композицій, типове для високоміцних матеріалів, дозволяє передбачити, що низхідна частина графіку відсутня.

Отже розроблена полімерсилікатна система характеризується незначними деформаціями усадки, які стабілізуються в віці 90 діб та при нанесенні покриття система здатна компенсувати внутрішні напруження без розвитку деструктивних процесів, тобто появи тріщин і відшарувань. Випробування систем на деформацію під дією навантаження показало, що композиція характеризується крихким руйнуванням та має верхню границю мікро- та нижню границю макроруйнування близько 40 МПа

Проведені дослідження підтвердили можливість використання розроблених полімерсилікатних систем в якості покриттів, ґрунтовок і клеїв для приклеювання елементів підсилення при влаштуванні зовнішнього армування бетонних і залізобетонних конструкцій.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Рейбман А.И. Защитные лакокрасочные покрытия. - Л.; Химия, 1982. - 323 с.
2. П.В. Кривенко, О.Н. Петропавловский. А.Г. Гелевера, Н.А. Мохорт Щелочные цементы, модифицированные органическими соединениями // Цемент и его применение. - 2000. - №6. - С. 3 1-36,
3. Составы и свойства полимерсилікатных бетонов, модифицированных олигомерами и полиизоцианатами / И.Е. Путляев, Н.Ф. Шестеркина, О.Л. Мамыкина, А.В. Вивденко // Исследование бетонов с применением полимеров: Сбор. науч.трудов. - М.: Стройиздат, 1980, - С. 38-48.
4. Керча Ю.Ю. Физическая химия полиуретанов. - К.: Наук.думка, 1979. - 223 с.
5. Дамброу Б.А. Полиуретаны: Пер. с англ. - М.- Госуд.науч.тех из-во химической литературы, 196). -152с
6. Полімерсилікатні композиції на основі поліізоціанатів для захисту бетонних виробів та споруд / Петрикова Є.М., Шейніч Л.О., Мірошник І.В., Капась І.В. // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. ін. - Рівне: РДГУ. - 2001. - Вип. 7. - С. 64-71.
7. ГОСТ 24544-81. Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести. – М.: Издательство стандартов,1981. – 15 с.
8. Карякина М.И. Испытание лакокрасочных материалов и покрытий. – М.: Химия, 1988. – 272 с.
9. Карякина М.И. Лабораторный практикум по испытанию лакокрасочных материалов и покрытий. – М.: Химия, 1977. – 179 с.
10. ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призмной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона. – М.: Издательство стандартов,1980. – 15 с.