

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА СПЕКАЕМОСТЬ И СПЕКАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ УГЛЕЙ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ МЕТАМОРФИЗМА

© 2009 Соловьев М.А. (ОАО «Алчевскокс»),
Шмалько В.М., к.т.н. (УХИИ)

В статье изложены результаты исследований по влиянию крупности угольных зерен, скорости нагрева и плотности угольной загрузки на спекаемость и спекающую способность углей разной степени метаморфизма.

The results of research work concerning influence of coal particles' size, rate of heating and density of coal charge on the parameters of caking ability and caking power of coals of different metamorphism degree are given in the article.

Ключевые слова: спекаемость, спекающая способность, уплотненные угли.

Известно, что на спекание углей значительное воздействие оказывают различные факторы: крупность угольных зерен, скорость нагрева, уплотнение угольной загрузки и др. [1-3]. Управление ими дает возможность направленного регулирования протекания химических реакций и физико-химических процессов, обусловливающих спекание углей. Вместе с тем, влияние таких факторов, как крупность угольных зерен и скорость нагрева на спекаемость и спекающую способность уплотненных углей разной степени метаморфизма практически не изучено.

С помощью разработанного нами способа прямого определения спекаемости и спекающей способности [4-5] была произведена оценка влияния скорости нагрева угольной загрузки, крупности угольных зерен и плотности загрузки на показатели спекаемости и спекающей способности углей различной степени метаморфизма, составляющих сырьевую базу по технологии коксования трамбованной шихты.

Для исследований были взяты спекающиеся угли различных марок и ЦОФ. Качественные характеристики углей по данным технического и пластометрического анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1

Характеристики исследованных углей по данным технического и пластометрического анализа

ЦОФ	Марка угля	Технический анализ, %				Пластометрические показатели, мм	
		A ^d	S ^d _t	V ^d	V ^{daf}	x	y
Селидовская	Г	8,4	2,12	33,1	36,2	36	10
Комсомольская	Г	8,5	0,92	31,9	34,9	42	13
Стахановская	Г	5,4	2,08	34,5	36,5	40	11
Распадская	ГЖ	8,2	0,62	31,8	34,7	31	18
Кузбасская	ГЖО	11,2	0,23	31,1	35,0	37	7
Киевская	Ж	11,5	1,92	28,4	32,1	-1	30
Альфа (США)	Ж	9,5	0,75	25,8	28,5	14	19
Дзержинская	Ж	5,4	2,12	33,4	35,2	20	27
Пролетарская	К	9,7	2,32	27,2	30,1	20	16
Славяносербская	К	8,1	1,80	22,0	24,0	25	17
Чумаковская	К	8,8	1,60	33,0	36,2	44	15
Узловская	ОС	6,4	1,96	20,4	21,8	30	8

Из полученных результатов следует, что с увеличением скорости нагрева угольной загрузки в исследованном диапазоне спекаемость и спекающей способность испытанных углей в целом возрастают.

Вместе с тем, если сравнивать прирост показателей спекаемости $\Delta\sigma_0$ и спекающей способности Δ_A (при увеличении скорости с 10 °C/мин до 20 °C/мин) для углей одной и той же марки, но разных ЦОФ, то он неодинаков. Так, для группы исследованных газовых углей наибольший прирост данных показателей отмечается для угля ЦОФ «Стахановская» ($\Delta\sigma_0 = 1,09$ МПа, $\Delta_A = 0,58$ масс.ч), а наименьший – для угля ЦОФ «Селидовская» ($\Delta\sigma_0 = 0,65$ МПа, $\Delta_A = 0,45$ масс.ч). Газовый уголь ЦОФ «Комсомольская» по приросту показателей спекаемости и спекающей способности занимает промежуточное положение. Для группы исследованных жирных углей наибольший прирост данных показателей отмечается у угля ЦОФ «Дзержинская» ($\Delta\sigma_0 = 0,92$ МПа, $\Delta_A = 0,61$ масс.ч), а наименьший – у угля ЦОФ «Киевская» ($\Delta\sigma_0 = 0,34$ МПа, $\Delta_A = 0,32$ масс.ч). Для испытанных коксовых углей наибольший прирост показателя спекаемости отмечается у угля ЦОФ «Чумаковская» ($\Delta\sigma_0 = 0,81$ МПа), а показателя спекающей способности – у угля ЦОФ «Пролетарская» ($\Delta_A = 0,53$ масс.ч).

Несмотря на то, что толщина пластического слоя газового угля ЦОФ «Стахановская» в свободной засыпи ($y = 11$ мм) незначительно отличается от аналогичного показателя газового угля ЦОФ «Селидовская» ($y = 10$ мм), при испытании данных углей в уплотненном состоянии и при повышении скорости нагрева прирост показателей спекаемости и спекающей способности неодинаков. То же самое можно сказать о коксовых углях.

Если сравнивать прирост показателей спекаемости и спекающей способности углей различных марок, то он также неодинаков. Так, для группы исследованных газовых углей диапазоны прироста этих показателей составляют $\Delta\sigma_0 = 0,65-1,09$ МПа, $\Delta_A = 0,45-0,58$ масс.ч; для группы жирных углей данный диапазоны составляют $\Delta\sigma_0 = 0,34-0,92$ МПа, $\Delta_A = 0,32-0,61$ масс.ч; для группы коксовых углей диапазоны прироста составляют $\Delta\sigma_0 = 0,69-0,81$ МПа, $\Delta_A = 0,36-0,53$ масс.ч и, наконец, наименьший прирост показателей спекаемости и спекающей способности отмечается для угля марки ОС ЦОФ «Узловская» ($\Delta\sigma_0 = 0,47$ МПа, $\Delta_A = 0,34$ масс.ч) и угля марки ГЖО ЦОФ «Кузбасс» ($\Delta\sigma_0 = 0,48$ МПа, $\Delta_A = 0,51$ масс.ч). Таким образом можно сделать вывод, что для испытанных углей различными технологическими марками наиболее чувствительными к фактору повышения скорости нагрева являются угли низкой стадии метаморфизма (газовые), а наименее чувствительными – спекающиеся угли высокой стадии метаморфизма (отощенно-спекающиеся). Спекающиеся угли средней стадии метаморфизма (жирные, коксовые) занимают промежуточное положение.

2. Влияние крупности угольных зерен.

Определение показателей спекаемости и спекающей способности уплотненных углей различных марок производили при разной крупности исходных угольных зерен: <0,2 мм, <0,5 мм, <1,0 мм. При этом, в угольных пробах крупностью <1,0 мм содержание класса <0,2 мм составляло не более 20 %. Остальные условия проведения испытаний составляли: степень измельчения эталонного антрацита ≤0,2 мм, плотность загрузки уплотненных углей – 1,15 г/см³, влажность – 12 %, скорость подъема температуры в угольной загрузке – 15 °C/мин, конечная температура нагрева – 600 °C, продолжительность изотермической выдержки – 30 мин. Обработку экспериментальных данных, как и при исследовании влияния скорости нагрева, проводили с использованием программного пакета для статистической обработки Origin 8.0. По ниспадающим участкам кривых рассчитывали параметры линейных уравнений σ_0 , A .

В табл. 3 представлены результаты испытаний спекаемости и спекающей способности углей в зависимости от крупности угольных зерен.

Из полученных результатов видно, что в целом для всех испытанных углей увеличение крупности исходных угольных зерен в исследованном диапазоне приводит к повышению спекаемости и спекающей способности. Вместе с тем, при увеличении крупности угольных зерен с <0,2 мм до <0,5 мм данное повышение незначительно и даже в ряде случаев находится в пределах погрешности. Однако, при дальнейшем увеличении крупности угольных зерен (<1,0 мм) различие в показателях спекаемости и спекающей способности становится значимым. Так, к примеру, в результате испытания газового угля ЦОФ «Селидовская» при увеличении крупности угольных зерен с <0,2 мм до <0,5 мм повышение показателей спекаемости и спекающей способности произошло только на 4,1 % и 7,9 % соответственно. А прирост показателей спекаемости и спекающей способности при увеличении крупности угольных зерен с <0,2 мм до <1,0 мм составил 12,2 % и 16,3 % соответственно. Аналогичная тенденция отмечается для всех исследованных углей.

Для испытанных углей одной и той же марки, но различных ЦОФ прирост показателей спекаемости и спекающей способности неодинаков. Так, для газовых углей наибольший прирост этих показателей наблюдается у угля ЦОФ «Стахановская» (соответственно $\Delta\sigma_0 = 0,87$ МПа и $\Delta_A = 0,66$ масс.ч), а наименьший – у угля ЦОФ «Селидовская» (соответственно $\Delta\sigma_0 = 0,68$ МПа и $\Delta_A = 0,43$ масс.ч). Для группы испытанных жирных углей наибольший прирост показателей спекаемости и спекающей способности отмечается у угля ЦОФ «Дзержинская» ($\Delta\sigma_0 = 0,66$ МПа и $\Delta_A = 0,66$ масс.ч). Наименьший прирост показателя спекаемости наблюдается у жирного угля ЦОФ «Киевская», а наименьший прирост

коксовых углей наибольший прирост данных показателей отмечается у угля ЦОФ «Пролетарская» ($\Delta\sigma_0 = 0,56$ МПа, $\Delta_A = 0,41$ масс.ч), а наименьший – у угля ЦОФ «Славяносербская» ($\Delta\sigma_0 = 0,45$ МПа, $\Delta_A = 0,33$ масс.ч). Коксовый уголь ЦОФ «Чумаковская» по показателю прироста спекаемости и спекающей способности занимает промежуточное положение.

Следует отметить, что по приросту показателей спекаемости и спекающей способности угли разной степени метаморфизма также отличаются между собой. Так, наибольший прирост вышеуказанных показателей отмечается для испытанных газовых углей ($\Delta\sigma_0 = 0,51$ - $1,18$ МПа, $\Delta_A = 0,36$ - $1,37$ масс.ч). Наименьший прирост показателей спекаемости и спекающей способности наблюдается для угля ГЖО ЦОФ «Кузбасс» ($\Delta\sigma_0 = 0,32$ МПа, $\Delta_A = 0,27$ масс.ч) и угля марки ОС ЦОФ «Узловская» ($\Delta\sigma_0 = 0,35$ МПа, $\Delta_A = 0,32$ масс.ч). Прирост показателей спекаемости и спекающей способности для жирных углей ($\Delta\sigma_0 = 0,4$ - $0,79$ МПа, $\Delta_A = 0,33$ - $0,44$ масс.ч) больше, чем для коксовых ($\Delta\sigma_0 = 0,45$ - $0,56$ МПа, $\Delta_A = 0,33$ - $0,41$ масс.ч).

Таким образом, наиболее чувствительными к фактору уплотнения являются угли низкой стадии метаморфизма (газовые), а наименее чувствительными – угли марки ГЖО и ОС. Угли средней стадии метаморфизма (жирные, коксовые) занимают промежуточное положение.

Анализ результатов исследований позволяет сделать следующие выводы

1. Разработанный способ прямого определения спекаемости и спекающей способности уплотненных углей (шихт) позволяет оценивать влияние различных факторов (скорость нагрева, крупность угольных зерен и плотность загрузки) на данные показатели, что делает его гибким лабораторным инструментом подбора

сырьевой базы, а также определения условий проведения коксования трамбованных шихт.

2. Воздействие вышеуказанных факторов приводит к различному изменению показателей спекаемости и спекающей способности не только для спекающихся углей разной степени метаморфизма, но и для углей одной и той же марки, но разных поставщиков (ЦОФ).

3. Способ прямого определения спекаемости и спекающей способности уплотненных углей (шихт) может служить инструментом дальнейших более глубоких научных исследований по влиянию различных факторов на сложный процесс спекания углей.

Библиографический список

1. Скляр М.Г. Интенсификация коксования и качество кокса. – Москва: Металлургия, 1976. – 256 с.
2. Грязнов Н.С. Основы теории коксования. – Москва: Металлургия, 1976. – 312 с.
3. Скляр М.Г. Физико-химические основы спекания углей. – Москва: Металлургия, 1984. – 200 с.
4. Шмалько В.М., Соловьев М.А. Прямой способ определения спекаемости и спекающей способности уплотненных углей и шихт // Кокс и химия. – 2008. – № 8. – С. 15-22.
5. Патент № 38100 на корисну модель. С10В 57/00. Спосіб визначення спікливості та спікливої здатності вугілля та вугільних шихт; опубл. 25.12.2008, бюл. № 24.
6. Соловьев М.А., Шмалько В.М. Экспериментальное и статистическое обоснование условий проведения эксперимента по способу определения спекаемости и спекающей способности уплотненных углей и шихт // Углехимический журнал. – 2008. – № 5-6. – С. 86-92.

Рукопись поступила в редакцию 19.10.2008