

2. Morachevsky, A.G. Zhurnal Prikladnoi Khimii, 2003, 76, no. 9, p. 1467–1475.
3. Morachevsky, A.G. Vaysgant, Z.I., Ugolkov, V.L., Habachev, M.N., Bochagins, E.V., Kalko, O.A., Kuznecova, Yu.S. Zhurnal Prikladnoi Khimii, 2006, 79, no. 2, p. 242-250.
4. Morachevsky, A.G., Vaysgant, Z.I., Korelyakov, A.V. Zhurnal Prikladnoi Khimii, 2000, 73, no. 7, p. 1125–1130.
5. Morachevsky, A.G. Zhurnal Prikladnoi Khimii, 1998, 71, no. 6, p. 881-890.
6. Morachevsky, A.G. Physico-chemistry of lead recycling process, SPb: Bulletin of SPbPU, 2009, 270 p.
7. Kalko, O. A., Kuznecova, Yu. S., Kunina, N. V. Bezopasnost' zhiznedejatel'nosti, 2011, no. 5 (125), p.44-48.
8. Kogan, M.S. Author's Ph.D. thesis, St. Petersburg, 1994, 14 p.
9. Morachevsky, A.G., Vaysgant, Z.I., Kalko, O.A., Klebanov E.B., Novikova, N.Yu. Zhurnal Prikladnoi Khimii, 1997, 70, no. 1, p. 167-168.
10. Morachevsky, A.G., Kogan, M.S., Demidov, A.I., Vaysgant, Z.I. Zhurnal Prikladnoi Khimii. 1993, 66, no. 9, p. 2101-2103.
11. Hegay, L.D. Lead accumulators: condition, problems, decisions, Vladivostok: Dalnauka, 2005, 256 p.
12. GOST (State standard) 4145 – 74. Potassium sulfate.
13. Technical conditions (TU) 2184 – 093 – 43499406 – 01. Potassium sulfate.
14. GOST (State standard) 6318-77. Sodium sulfate.
15. Technical conditions (TU) 21-249-00204168-92. Sodium sulfate.
16. GOST (State standard) 3210-77. Calcium sulfate.
17. Technical conditions (TU) 6-09-706-76. Calcium sulfate.
18. Kalko, O.A., Kuznecova, Yu.S., Kunina, N.V. Vestn. Cherepov. Univ., 2008, 18, no. 2, p.112 – 114.
19. GOST (State standard) 4389 – 72. Drinking Water. Methods for determination of sulphate content.
20. GOST (State standard) 3158 – 75. Barium sulfate.
21. GOST (State standard) 11380 – 74. Barium sulfate from accumulators.

Надійшла до редакції 10.06.2013

УДК 66.095.39:[547.717(54-127) + 547.861.3]:543.555.4

К. Е. Varlan*, D. V. Serdyuk

Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 72, Gagarin Ave.,
Dnipropetrovsk 49010, Ukraine

CROSSLINKING IN THE DIGLYCIDYL ETHER OLIGOEPICHLORHYDRIN-PIPERAZINE

К. Е. Варлан, Д. В. Сердюк

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72,
Дніпропетровськ 49010, Україна

СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ДИГЛІЦИДИЛОВИЙ ЕФІР ОЛІГОЕПІХЛОРГІДРИНУ – ПІПЕРАЗИН

* Corresponding author: Tel.: +380567608429; fax: +380563749841; e-mail address: Konstvarlan@rambler.ru

К. Е. Варлан, Д. В. Сердюк

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, пр. Гагарина, 72,
Днепропетровск 49010, Украина

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ДИГЛИЦИДИЛОВЫЙ ЭФИР ОЛИГОЭПИХЛОРГИДРИНА – ПИПЕРАЗИН

С целью получения пленочного анионообменного материала на основе пиперазина и глицидилового эфира олигоэпихлоргидрина исследованы модельные системы: эпихлоргидрин – пиперидин, эпихлоргидрин – пиперазин, глицидиловый эфир олигоэтиленгликоля – пиперазин. Показана возможность регулирования вклада основных реакций на начальной стадии структурообразования, а также свойств материала. С учетом найденных закономерностей получены эластичные пленочные материалы, набухающие в полярных растворителях и обладающие ионообменными свойствами.

Ключевые слова: пленочный анионообменный материал; диглицидиловый эфир, пиперазин.

Введение. Среди синтетических материалов особое место занимают ионогенные полимеры – иониты. Интерес к ним обусловлен разнообразием практического применения. В последнее время к традиционным областям использования ионитов, таким как водоподготовка, гидрометаллургия [1–2], добавилась так называемая «малая энергетика». Благодаря наличию у ионогенных полимеров различных форм проводимости они используются в производстве компактных электрохимических устройств. Среди перспективных полимерных материалов для этой области выделяют сшитые интерполимерные аммониевые комплексы, полученные на основе поливинилпиридина и полиэпихлоргидрина [3], у которых четвертичные пиридиниевые группы в узлах сшивки обуславливают комплекс ценных свойств.

Ранее была показана возможность синтеза аналогичных полимерных продуктов путем реакции олигоэпихлоргидринового диэпоксида и аминопиридина [4]. Однако полученный таким путем материал имеет существенный недостаток – хрупкость, что ограничивает возможные области его применения, например в качестве мембран. Для выяснения возможности и условий получения эластичных сетчатых ионогенных материалов с четвертичными аммониевыми группами исследован процесс взаимодействия диглицидилового эфира олигоэпихлоргидрина и алициклического вторичного диамина – пиперазина. Изначально предполагалось, что указанный процесс будет условно состоять из двух стадий. Первая стадия – удлинение олигомерной цепи путем раскрытия концевых оксирановых циклов вторичными аминогруппами пиперазина, и образованием цепных макромолекул с чередующейся последовательностью третичных атомов азота и боковых хлорметильных групп. Вторая стадия – образование сетчатой структуры за счет алкилирования третичных атомов азота в цепи боковыми хлорметильными группами. При этом первая стадия может осложняться реакцией алкилирования вторичных и третичных аминогрупп с образованием разветвленных структур. Для количественной оценки вклада указанных реакций и выяснения возможности его регулирования предварительно исследованы модельные системы.

Экспериментальная часть. В качестве модельных систем использовались этанольные растворы смесей: эпихлоргидрин – пиперидин, эпихлоргидрин – пиперазин, глицидиловый эфир олигоэтиленгликоля (ГЭГ) – пиперазин и глицидиловый эфир олигоэпихлоргидрина (ГХГ) – пиперазин с эквивалентным соотношением эпоксидных и аминогрупп.

Начальная концентрация реагентов составляла 0,14 экв/л. Реакционные смеси термостатировались при $22 \pm 0,1$ °C и $50 \pm 0,1$ °C. Текущая концентрация

эпоксидных и аминогрупп в указанных системах контролировалась потенциометрическим методом в соответствии с [4].

Изменение содержания золь-фракции в отверждаемом материале определялось экстракцией водой в статических условиях. Эквивалентные количества пiperазина и ГХГ растворялись в соответствующем растворителе из расчета 1 г смеси пiperазин – ГХГ на 1 мл растворителя. Вязкий раствор поливали на горизонтальную подложку таким образом, чтобы получить отверженный слой толщиной $0,2 \pm 0,05$ мм, и термостатировали при 110°C . Каждый час отбирали образцы массой 1 г, измельчали, помещали в 50 мл дистиллированной воды и выдерживали при комнатной температуре в течение 3-х суток, периодически встряхивая пробу. Остатки образца сушили при 110°C до постоянной массы. Основность золь-фракции определяли потенциометрическим титрованием водного экстракта.

Пленочные материалы получали поливом растворов эквивалентных смесей пiperазин – ГХГ на подложку, выдержкой слоев при комнатной температуре в течение суток и последующего термостатирования по заданному температурно-временному режиму.

Для определения равновесного набухания пленочный образец в форме квадрата с длиной стороны 20 мм сушили при 105°C до постоянной массы, помещали в соответствующий растворитель и выдерживали сутки при комнатной температуре. После извлечения образца и удаления остатков влаги фильтровальной бумагой взвешивание повторяли. За величину равновесного набухания принимали относительный прирост массы, выраженный в процентах.

Для определения статической обменной емкости слабоосновных групп ($\text{COE}_{\text{сл}}$) аналитическую навеску предварительно измельченного и высушенного образца в количестве около 0,5 г помещали в точно 50 мл 0,1 N HCl, выдерживали сутки в обычных условиях, и титровали аликвоту 0,1 N NaOH. Для определения общей статической обменной емкости ($\text{COE}_{\text{об}}$) измельченный и набухший в воде образец предварительно обрабатывали не менее 5 раз 50 мл 6 %-го водного раствора NaOH для перевода аммониевых групп в OH-форму, после чего отмывали дистиллированной водой до нейтральной среды. Затем выполняли все операции в соответствии с методикой определения $\text{COE}_{\text{сл}}$.

Прочность при разрыве σ_p и относительное удлинение при разрыве ε_p пленок определяли в соответствии с ГОСТ 14236-81 на машине для испытания прочности FP-10 при скорости раздвижения зажимов 100 ± 10 мм/мин. Образцы имели форму прямоугольников длиной 150 мм и шириной 15 мм.

Результаты и их обсуждение. Результаты потенциометрических исследований процессов взаимодействия эпихлоргидрина с пiperидином и пiperазином указывает на преобладание в обоих случаях вклада реакций раскрытия эпоксидных циклов по сравнению с реакциями алкилирования аминов хлорметильными группами (рис. 1).

Вместе с тем, в различной степени процессы осложнены реакциями алкилирования с образованием третичных и четвертичных аммониевых структур. Особенно это характерно для системы с пiperидином, для которой количества аминофункций, находимых обратным и прямым титрованием, отличаются более чем в два раза (соответственно 94 и 43 % от начального количества аминофункций). Разность этих значений указывает, по сути, на долю вторичных аминогрупп, превращенных в третичные аммониевые в результате взаимодействия с хлорметильными группами эпихлоргидрина. В конце эксперимента их количество

существенно превышает количество нераскрытий эпоксидных циклов. Данное обстоятельство позволяет предположить, что в исследуемой смеси конверсия эпоксидных групп происходит не только путем их раскрытия вторичными аминогруппами, но и по механизму анионной полимеризации, катализируемой аммониевыми основаниями. В смеси эпихлоргидрин – пiperазин вклад реакции алкилирования с участием хлорметильных групп существенно меньший, чем в системе с пiperидином: остаточное количество аминных функций в конце эксперимента по результатам обратного и прямого титрования составляет 87 и 74 % соответственно.




Рис. 1. Изменение концентрации функциональных групп в эквивалентных смесях эпихлоргидрин-пiperидин (1, 4, 5) и эпихлоргидрин-пiperазин (2, 3, 6): эпоксидных (5, 6); аминогрупп по результатам прямого (1, 2) и обратного (3, 4) титрования. C_i, C_0 – соответственно текущая и начальная концентрации

Соотношение наблюдаемых степеней превращения в рассмотренных системах симбатно соотношению значений основности аминов. По полученным данным, в условиях эксперимента показатели диссоциации имеют значения: пiperидина – pK_a 9,25, пiperазина – pK_{a1} 4,85; pK_{a2} 8,65. На конверсию эпоксидных групп в смеси пiperазин – эпихлоргидрин могут также оказывать катализическое действие третичные аммониевые, а также четвертичные аммониевые группы, об образовании которых можно судить по общему снижению количества титруемых аминофункций.

Влияние аммониевых групп на раскрытие эпоксидных циклов видно при сопоставлении результатов анализа смесей пiperазина с ГЭГ и ГХГ (табл. 1).

Как следует из вышеприведенных данных, в реакции пiperазина с ГХГ достигается более высокая степень конверсии эпоксидных групп, чем с ГЭГ, при прочих равных условиях. С увеличением полярности растворителя [4] наблюдается рост степеней превращения эпоксидных и аминогрупп, а также соотношения этих степеней превращения. Последнее обстоятельство указывает на возможность регулирования отдельных стадий процесса структурообразования в системе ГХГ – пiperазин путем подбора растворителя.

О влиянии природы растворителя на структурообразование в смеси ГХГ – пiperазин можно судить по различиям зависимостей доли и основности золь-фракции от времени (рис. 2).

Таблица 1

Изменение содержания функциональных групп в реакционных смесях

Олигомер	Среда	Температура, °C	Остаточное относительное содержание анализируемых групп через 3 ч, %:	
			эпоксидных	аминогрупп (титруемых)
ГЭГ	этанол	22	58	100
		50	40	100
ГХГ	этанол	22	31	60
		50	4	52
	бутанол	22	70	67
		50	9	57
	толуол-бутанол 4:1		85	85
			36	68




Рис. 2. Изменение доли (1; 2) и содержания (3; 4) титруемых азотных функций золь-фракции при структурообразовании в смеси пiperазин – ГХГ в растворителях: метилбензол-бутанол (1; 3); бутанол (2; 4)

В более полярном, по сравнению с толуолом, бутаноле наблюдается опережающее снижение доли золь-фракции в начальный период процесса. Из этого следует, что полярность растворителя влияет на структурообразование, в основе которого лежит образование узлов пространственной сетки в виде четвертичных аммониевых групп. Это согласуется с результатами анализа экстрактов образцов на содержание основных групп. Для системы с бутанолом наблюдается опережающее снижение концентрации основных групп в экстракте, которая, фактически, отражает долю некватернизованных аминогрупп в золь-фракции образца. Таким образом, подбором растворителей можно регулировать соотношение вкладов реакций удлинения цепи и сшивки на стадии структурообразования в рассмотренной системе, а, следовательно – регулировать свойства конечного материала.

Возможность регулирования свойств материалов на основе системы ГХГ – пiperазин изменением полярности растворителя подтверждают результаты

физико-механических испытаний и исследования набухаемости образцов пленок, полученных из растворов указанных ингредиентов в смеси толуол – бутанол (4:1 об.) и в бутаноле (табл. 2).

Таблица 2

Свойства пленочных материалов на основе глицидилового эфира олигоэпихлоргидрина и пiperазина

Растворитель	Равновесное набухание, %			СОЕ _{сл} , мЭКВ/Г	СОЕ _{об} , мЭКВ/Г	σ_p , МПа	ε_p , %
	в воде	в этаноле	в ацетоне				
Бутанол	97	41	17	1,23	3,10	8,4	90
Толуол-бутанол	56	53	28	1,45	3,08	22	105

Как следует из вышеприведенных данных, система пiperазин – ГХГ имеет хорошую пленкообразующую способность. Причем в растворителе с меньшей полярностью получены более эластичные и прочные образцы. По-видимому, это зависит от соотношения скоростей реакций удлинения цепи и образования узлов пространственной сетки, влияющего на регулярность пространственной структуры и полноту релаксации внутренних напряжений. Соотношение значений СОЕ согласуется с соотношением значений равновесного набухания в воде и органических растворителях.

Выводы. Таким образом, показано, что структурирование в смеси пiperазин – глицидиловый эфир олигоэпихлоргидрина происходит в результате протекания реакций удлинения цепи с раскрытием эпоксидных циклов и кватернизации третичных азотов в цепи боковыми хлорметильными группами. Процесс может осложняться реакциями алкилирования вторичных азотов пiperазина с образованием разветвленных структур. Изменением полярности среды можно регулировать вклад указанных реакций на начальных стадиях формирования пространственной структуры, и тем самым регулировать свойства. Рассмотренная система обладает пленкообразующими свойствами. Полученный пленочный материал обладает приемлемой механической прочностью и эластичностью, набухаемостью в воде и органических растворителях, а также ионообменными свойствами, что указывает на возможность его практического применения.

Библиографические ссылки

1. Зубакова Л. Б. Синтетические ионообменные материалы / Л. Б. Зубакова, А. С. Тевлина, А. Б. Даванков. – М.: Химия, 1978. – 184 с.
2. Лебедев К. Б. Иониты в цветной металлургии / К. Б. Лебедев, Е. И. Казанцев, В. И. Романов и др.. – М.: Металлургия, 1975. – 352 с.
3. Черваков О.В. Влияние структурных особенностей на ионную проводимость сшитых интерполимерных комплексов. / О. В. Черваков, Ю. П. Гомза, М. В. Андриянова и др. // Полимерный журнал. – 2009. – №1. – С. 37–45.
4. Варлан К. Е. Взаимодействие некоторых аминопиридинов с эпоксидированным олигоэпихлоргидрином. / К. Е. Варлан, Е. Ю. Нестерова, Д. В. Сердюк и др. // Вопр. химии и химич. технологии. – 2012. – № 4. – С. 35–39.
5. Молодцова Е. Д. Критерии выбора растворителей полимеров (обзор) / Е. Д. Молодцова // Пластические массы. – 1991. – №8. – с. 47–51.

З метою одержання плівкового аніонообмінного матеріалу на основі піперазину і глицидилового ефіру олігоепихлоргідрину досліджені модельні системи: епіхлоргідрин – піперазин, епіхлоргідрин – піперазин, глицидиловий ефір олігоетиленгліколю – піперазин. Показана можливість регулювання внеску основних реакцій на початковій стадії структуроутворення, а також властивостей матеріалу. З урахуванням знайдених

закономірностей отримані еластичні плівкові матеріали, які набрякають у полярних розчинниках і мають іонообмінні властивості.

Ключові слова: плівковий аніонообмінний матеріал; дигліцидиловий ефір, піперазин.

The possibility of acquiring film material from a mixture of oligoepichlorhydrin diglycidyl ether and piperazine discussed. The process involves elongation of the chain by means of reaction of the oligomer terminal oxiran cycles with piperazine aminogroups, and the subsequent formation of crosslinked by tertiary amine along the chains alkylation whis chlorometyl dand groups of macromolecules. With this purpose, the model system investigated: epichlorohydrin–piperidine, epichlorohydrin–piperazine, oligoethylenglikol glicidyl ether–piperazine. The possibility of regulating the contributions of reactions of epoxy group and alkylation on crosslinking primary stage is disclosed, as well as material properties. Taking into account the found regularities receive elastic film structured materials with quaternary nitrogen atoms in the nodes. The ratio of tertiary and quaternary structure of nitrogen depends on the process conditions. Films swell in polar solvents and has ion-exchange properties.

Keywords: anionexchanged film material; diglycidyl ether, piperazine.

References

1. Zubakova, L. B., Tevlina, A. S., Davankov A. B. Sintetycheskie ionoobmennyyi materialui, Moscow: Khimiya, 1978, 184 p.
2. Lebedev, K. B., Kazantchev, E. I., Romanov, V. I. et al. Ionityi v tsvetnoy metallurgii, Moscow: Metallurgiya, 1975, 352 p.
3. Chervakov, O.V., Gomza, J.P., Andriyanova M.V. et al. Polimerniy zhurnal, 2009, no. 1, p. 37–45.
4. Varlan, K.E., Nesterova, E. Yu., Serdyuk, D.V. et al. Vopr. khimii i khimich. tekhnologii, 2012, no. 4, p. 35 – 39.
5. Molodtchova, E.D. Plasticheskie massyi, 1991, no. 8, p. 45–51.

Надійшла до редколегії 23.06.13